




IMPREGNANTE GEL PROTETTIVO LEGNO ALL'ACQUA

Codice scheda IMA165478T

Rev.01 del 12.10.2021

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	IMPREGNANTE GEL PROTETTIVO LEGNO ALL'ACQUA, finitura impregnante a cera all'acqua		
Destinazione d'uso	Interno/Esterno <ul style="list-style-type: none">Legno e derivati del legno assorbenti		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">Base acqua;Formula gel-antigoccia, particolarmente indicato su superfici orizzontali;Resistenza alle intemperie e ai raggi UV;Nuova tecnologia Micro – Tech defense a base di innovative resine micronizzate che penetrano in profondità nel legno.Durata 8 anni: valore teorico ottenuto mediante valutazione dei dati sperimentali di test accelerati presso laboratori di Cromology Spa. Questo valore non rappresenta una forma di garanzia.Formula A+ <div style="display: flex; align-items: center;"><p style="font-size: small; margin-left: 10px;">*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</p></div>		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Effetto Cera
	Resa teorica per mano	ISO 7254	15 m ² /lt in funzione dell'assorbimento del legno
Colori disponibili	Trasparente, tinte di cartella.		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua <ul style="list-style-type: none">Pronto all'uso.		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">Pennello: setola sintetica o naturaleRullo: spugna		

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it





IMPREGNANTE GEL PROTETTIVO LEGNO ALL'ACQUA

Codice scheda IMA165478T

Rev.01 del 12.10.2021

Pag. 2 di 3

Preparazione del supporto	<p>LEGNO NUOVO: Effettuare una leggera carteggiata del supporto, in caso di unto o grasso, rimuovere con panno imbevuto all'acetone le impurità presenti e a legno asciutto effettuare una leggera carteggiata.</p> <p>LEGNO GIÀ VERNICIATO: Eliminare ogni strato di vernice presente fino a portare a nudo la superficie lignea. Livellare le imperfezioni e lisciare la superficie con cartavetro.</p>
Sistema di Applicazione	<p>Applicare una prima mano incolore di IMPREGNANTE GEL PROTETTIVO LEGNO ALL'ACQUA, eventuali rialzi del pelo del legno saranno successivamente carteggiati con carta abrasiva fine. Applicare almeno una seconda mano di prodotto eventualmente già colorato della tinta desiderata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 1 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: dopo 8 h
Condizioni di applicazione	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto o altre sostanze inquinanti.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	<p>Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
Pulizia degli attrezzi	<p>Lavare con acqua subito dopo l'uso.</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• All'occorrenza mescolare manualmente. Un eventuale aspetto non omogeneo non pregiudica l'idoneità all'applicazione del prodotto.• Legni non perfettamente stagionati dovranno essere ripuliti da eventuali versamenti di resina, grasso e unto, avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.• Eventuali legni pretrattati con prodotti a cera dovranno essere trattati con de-cerante.• Le vecchie pitture devono essere completamente asportate tramite sverniciatore, smerigliatrice o carta vetro.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it





IMPREGNANTE GEL PROTETTIVO LEGNO ALL'ACQUA

Codice scheda IMA165478T

Rev.01 del 12.10.2021

Pag. 3 di 3

- Applicare su legno perfettamente asciutto.
- Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione alcuna.
- Agitare bene prima dell'uso, per i colorati è consigliabile agitare il prodotto anche durante l'impiego.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne
Valore limite UE di COV per Impregnante gel protettivo legno all'acqua (cat. A/e): 130 g/L (2010). Impregnante gel protettivo legno all'acqua contiene al massimo 130 g/L di COV.

Altre informazioni tecniche

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,005 g/ml
Viscosità		Tixotropico
Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it

