



IDROPITTURE

CASACOLOR

DESCRIZIONE	Pittura murale lavabile traspirante universale; per tutti gli ambienti di casa.	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none"> - Alta opacità; - Antigoccia; - Buona copertura; - Buon potere mascherante; - Elevato punto di bianco; - Per interni. 	
SISTEMA TINTOMETRICO	CASACOLOR è colorabile a sistema tintometrico.	
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B4. C.O.A.2.HD Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.	
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per CASACOLOR (cat. A/a): 30 g/L (2010). CASACOLOR contiene al massimo 30 g/L di COV.	
CICLO APPLICATIVO	<p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco STUCCOFORTE. 3) Dopo 3-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. 4) Applicare una mano di MAXFIX ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito. 5) Applicare preferibilmente due mani di CASACOLOR intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. <p>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera. 2) Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di MAXFIX ACRILICO. 3) Dopo 6/12 ore applicare preferibilmente due mani di CASACOLOR. <p>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ripulire accuratamente la superficie. 2) Stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCOFORTE, carteggiare e spolverare. 3) Applicare una mano di MAXFIX ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito solo sulle parti stuccate. 4) Applicare preferibilmente due mani di CASACOLOR intervallate tra loro di 4/6 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative. 	
TABELLA		
SUPPORTO	FONDO	FINITURA
PARETI MAI DIPINTE	MAXFIX ACRILICO / FISS'UP	CASACOLOR almeno 2 mani
PARETI DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA	MAXFIX ACRILICO	CASACOLOR almeno 2 mani
PARETI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI	MAXFIX ACRILICO / FISS'UP	CASACOLOR almeno 2 mani



IDROPITTURE

CASACOLOR

CONSIGLI PRATICI

In caso di supporti molto assorbenti, applicare almeno due mani di fissativo acrilico al massimo della diluizione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : < 10 di U.R.

Nel caso occorra procedere a sovrapplicazione (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso.

Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,500 ÷ 1,600
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	9000 ÷ 11000
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	3000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco in profondità		Max 12 ore
Sovraverniciabilità		4 ÷ 8 ore
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco e colori a sistema tintometrico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Bianco, base tenue e intermedia: 20 ÷ 30% base rossa, gialla, neutra: max 15%
Applicazione a pennello % in volume		Bianco, base tenue e intermedia: 20 ÷ 30% base rossa, gialla, neutra: max 15%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		30 ÷ 40 %



IDROPITTURE

CASACOLOR**PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA ITALIANA UNI 10795**

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	96,2 Buono
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	13 - 15
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	3000
Diffusione del vapore d'acqua W _{DD}	UNI 9396	270 g/m ² in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	0,08 m
Brillantezza gloss	UNI 9389	2,1 Molto Opaco
Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	< 14,2 Media

PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Resa Kubelka- Munk m ² /Lt	ISO 6504-1	12
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	ISO 2813	2,1 Dead-matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

**VOCE DI
CAPITOLATO**

Applicazione di CASACOLOR con un consumo medio di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it