

Denominazione	MARMORIS L
Descrizione	Marmorino Veneziano liscio al grassello di calce.
Caratteristiche principali	MARMORIS L è il Marmorino Veneziano, liscio, traslucido, a base di grassello di calce, terre coloranti, farine di marmo, additivi e promotori di adesione. Dopo l'applicazione, la calce contenuta nel prodotto reagisce con l'anidride carbonica dell'aria dando origine a carbonato di calcio microcristallino e formando una struttura compatta ed omogenea e traspirante. Finitura di prestigio particolarmente indicata nei centri storici e su prospetti arricchiti da cornici, fregi, lesene. Adatto all'applicazione su intonaci a base di calce, malta bastarda omogenei ed assorbenti anche stagionati. Data la composizione naturale del prodotto la tinta finale risulterà sfumata con chiaro-scuri ed alonature in relazione agli assorbimenti degli intonaci, alle condizioni climatiche ed alle modalità applicative.
Sistema Tintometrico	E' possibile colorare Marmoris L con il Sistema Tintometrico.
Classificazione (UNI 8681)	E. 2/4.C.O.AC.2.SA Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-fisico, opaco, a base calce
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per Marmoris L (cat. A/a): 30 g/L (2010). Marmoris L contiene al massimo 30 g/L di COV.
Norme d'Impiego e preparazione del supporto	Gli intonaci di supporto devono essere omogenei, stagionati, assorbenti e privi di rappezzì o finiture plastiche. Inumidire il fondo prima dell'applicazione. Non utilizzare assolutamente fissativi all'acqua o a solvente. In caso di presenza di muffe o alghe bonificare con SOLUZIONE RISANANTE. Per finiture a Marmorino su supporti diversi da quelli indicati vedere il ciclo MARMORELLA FOND/PLAK.
Applicazione	Pronto all'uso; mescolare delicatamente fino a lavorabilità. L'eventuale strato di liquido in superficie va omogeneizzato con il resto del prodotto. Su fondo precedentemente inumidito, applicare a due mani intervallate da 24 ore, con frettazzo inox e rifinire con movimento circolare con frettazzo di spugna come un normale intonaco. Per una finitura liscia e traslucida, la seconda mano va lamata e compattata con frettazzo inox. Per ottenere una finitura più chiusa e lucida applicare in fase di chiusura, sulla seconda mano, RASALIT con frettazzo inox. E' possibile idrofobizzare la superficie sovrapplicando SAVONITE subito dopo l'applicazione del MARMORIS L o del RASALIT oppure SILIREP dopo almeno 8 giorni dal completamento dell'applicazione su fondo perfettamente asciutto. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
Consigli pratici	Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C. ▪ Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. ▪ Applicare su fondi minerali omogenei ed assorbenti, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici. ▪ Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. ▪ Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. ▪ Il pH è nettamente basico: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.
Precauzioni di sicurezza	• Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico. • Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. • Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Voce di capitolato

Marmorino veneziano liscio traslucido traspirante, **MARMORIS L** Settef, a base di grassello di calce, terre coloranti, farine di marmo, additivi e promotori di adesione, da applicare in due mani con consumo di circa 3÷4 Kg/mq. Adatto all'applicazione su intonaci a base di calce idraulica o malta bastarda omogenei ed assorbenti, anche stagionati, privi di rappezzi o rivestimenti plastici, eventualmente bonificati con SOLUZIONE RISANANTE.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		—
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,800 ÷ 1,900
Viscosità		Pasta
Resa teorica per due mani Kg/mq	MPL 059	3 ÷ 4
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Contenuto Solidi	MPL 027 (UNI 8906)	79 ÷ 83
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore film 1000 micron secchi)	MPL 099 (UNI 9396)	806,77 g/mq Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 1000 micron secchi)	MPL 099 (UNI 9399)	0,02 m
Secco in profondità h	MPL 066	24 h
Sovraverniciabilità h	MPL 048	Dopo 12 ÷ 24 ore
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Bianco, Tinte a Sistema Tintometrico
Legante		Calce
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola inox		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30

SETTEF