

Denominazione	UNILAT
Descrizione	Lattice Universale.
Caratteristiche principali	<p>UNILAT è una resina in emulsione acquosa esente da solventi che può essere utilizzata come modificante per impasti cementizi, come promotore di adesione, per la preparazione di boiacche d'aggancio, e come plastificante per BETONPROOF.</p> <p>L'uso di UNILAT nella confezione di malte cementizie, diminuendo il rapporto acqua-cemento, favorisce il regolare indurimento della pasta limitandone il ritiro e la possibilità di formazione di microfessurazioni; l'utilizzo nella preparazione delle boiacche di aggancio garantisce aderenza degli intonaci su cls stagionato.</p> <p>In unione con BETONPROOF si ottiene una guaina più elastica e più resistente ai sali.</p>
Norme d'impiego e preparazione del supporto	<p>Come modificante per intonaci il quantitativo di UNILAT da impiegare nell'impasto è di circa 3÷4%.</p> <p>La preparazione di boiacche d'aggancio deve essere così realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none">- miscelare 1 Lt di UNILAT con 2 Lt d'acqua ed aggiungere fino a lavorabilità ad una miscela secca composta da 1 parte di sabbia e 1 parte di cemento Portland tipo CEM II/A-L 32.5. <p>UNILAT può essere utilizzato per ottenere una guaina cementizia più elastica in associazione con BETONPROOF; a seconda del grado di elasticità che si vuole ottenere, impastare BETONPROOF con una quantità di UNILAT variabile tra il 10 ed il 30% e acqua quanto basta per la pennellabilità.</p>
Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">▪ Temperatura di impiego: tra +5°C e +30°C.▪ Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
Voce di capitolato	Lattice universale per prodotti cementizi UNILAT Settef, adatto all'impiego nelle boiacche d'aggancio, come modificante d'intonaci, come additivo per cementi osmotici.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		-
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,980 ÷ 1,030
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	30 ÷ 150
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	46 ÷ 48
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 24 mesi
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Trasparente
Legante		Stirolo-butadiene
Pulizia attrezzi		Acqua

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30

SETTEF