# **BASIC PAINT**

PITTURE MURALI



Codice scheda SET462957T Revisione N.04 del 09.04.2024 – Pag. 1 di 3

# IDROPITTURA TRASPIRANTE DI FACILE APPLICAZIONE.





CONFEZIONAMENTO •









CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
DESCRIZIONE	Pittura per interni con buona copertura.		
CARATTERISTICHE	<ul> <li>Facile applicazione.</li> <li>Buona copertura.</li> <li>Non sfoglia.</li> <li>Traspirante.</li> </ul>		
DESTINAZIONE	<ul> <li>Superfici murali interne.</li> <li>Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.</li> <li>Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.</li> </ul>		
COLORI	<ul> <li>BASIC PAINT è disponibile nel colore bianco e nei colori a tintometro della mazzetta CROMOLOGY I NOSTRI COLORI.</li> </ul>		
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni.  Valore limite UE di COV per BASIC PAINT (cat. A/a): 30 g/L (2010). BASIC PAINT contiene al massimo 30 g/L di COV.		

BASIC PAINT è disponibile nel formato da 14 L e 5 L.

ALTRI DATI TECNICI		
CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Brillantezza	<5 gloss Molto opaco	ISO 2813
Massa volumica g/ml	ca. 1,720	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield cps	ca. 17500	ASTM D 2196
Resa teorica per mano m² / L	8 ÷ 10 in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Spessore secco consigliato micron per mano	30÷50	ASTM D 1186
Rapporto di contrasto	93,8 (medio)	UNI 11271
Resistenza alla diffusione d'acqua SD (spessore film 100 micron secchi)	0,14 m	ISO EN 7783-2

### **BASIC PAINT**

#### **PITTURE MURALI**



Codice scheda SET462957T Revisione N.04 del 09.04.2024 – Pag. 2 di 3

DILUIZIONE

Diluire BASIC PAINT con acqua. Applicazione a pennello: 30-40%. Applicazione a rullo: 20-30%.

Regolazioni, applicazioni a spruzzo del produttore GRACO.



 Settaggio per metrature contenute (singola parete - stanza) - Ugello FF LP: Ugello 414;

Diluizione 25%; Pressione 100 bar.

 Settaggio per grandi metrature ( > stanza ) - Ugello LP: Ugello 515;

Diluizione 25%;

Pressione 100 ÷ 120 bar:

Regolazioni, applicazioni a spruzzo del produttore WAGNER.



Macchina di riferimento verificata: SF23 pro, Pistola Vecto pro:

Ugello Hea Pro Tin 415;

Diluzione 25%:

Pressione 100 ÷ 120 bar.

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito.

Mescolare per bene il prodotto prima dell'uso.

#### STRUMENTI DI APPLICAZIONE

- Pennello: setola sintetica o naturale.
- Rullo: pelo corto/pelo raso.
- Spruzzo.

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
PARETI INTERNE	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante. Applicare una mano di fissativo IMPRIMEL AC opportunamente diluito.	Dopo 5÷6 ore applicare almeno due mani di BASIC PAINT.

# PULIZIA DEGLI Con acqua, subito dopo l'uso

### CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%.
- umidità del supporto: < 10 di U.R.</li>

#### **BASIC PAINT**





Codice scheda SET462957T Revisione N.04 del 09.04.2024 – Pag. 3 di 3

## AVVERTENZE/ CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura
- compresa tra i +5°C e +35°C.

### INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

#### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di BASIC PAINT, in fase acquosa, con finitura opaca a base di resine viniliche. L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo IMPRIMEL AC.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SPA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SPA.

> SETTEF è un marchio Cromology Italia Spa Via IV Novembre, 4 55016 Porcari (LU) Italy Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977 www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30 numero.verde@cromology.it