Denominazione

FLESSCOAT RIALTO PRO

Descrizione

Rivestimento acrilico ad aspetto rasato rustico medio.

Caratteristiche principali

- Mascherante;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Facilità di applicazione;

Sistema Tintometrico

E' possibile colorare FLESSCOAT RIALTO PRO con Sistema Tintometrico.

Classificazione (UNI 8682)

Pigmentato – G3 – Rasato – R3 – S2

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE di COV per FLESSCOAT RIALTO PRO (cat. A/c): 75 g/L (2007); 40 g/L (2010). FLESSCOAT RIALTO PRO contiene al massimo 40 g/L di COV.

Norme d'Impiego e preparazione del supporto

Superfici murali nuove, stagionate, finite a civile: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, applicare una mano di fissativo all'acqua IDROFOND o a solvente ISOLFLESS MV ed attendere 24 ore. Se l'intonaco è coeso si può utilizzare come fissativo FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua della tinta del FLESSCOAT RIALTO PRO.
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate: - ***pitture***, asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; - ***vecchi rivestimenti***, sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.
Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con BONDING BIANCO o GRIGIO previo consolidamento del supporto con ISOLFLESS MV e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare (V. gamma SETTEF). Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di ISOLFLESS MV. In caso di disomogeneità estese rasare l'intera superficie con BONDING BIANCO o GRIGIO e lasciare stagionare.
CLS nuovo: se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmanti o patine superficiali lucide.
CLS deteriorato: eseguire i ripristini con prodotti compatibili (V. gamma SETTEF) e lasciare stagionare. Applicare una mano ISOLFLESS MV su tutta la superficie ed attendere 24 ore.

Applicazione

FLESSCOAT RIALTO PRO è pronto all'uso. Rimescolare delicatamente il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in una sola mano con frattazzo di acciaio inox. Conguagliare con frattazzo di plastica e prima che inizi a filmare in superficie, frattazzarlo con lo stesso attrezzo per ottenere l'effetto desiderato.

Consigli pratici

- Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.
- Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.
- Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5ºC nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%.
- Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5ºC e +30ºC. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Resistenza all'acqua piovana

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.
Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Precauzioni di sicurezza

- Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).

Voce di capitolato

Rivestimento rasato rustico fibrorinforzato **FLESSCOAT RIALTO PRO** Settef, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine e graniglie di marmo, fibre, da applicare in mano singola con un consumo medio di 2,5 Kg/mq.
Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati cementizi a superficie compatta uniforme e piana, e superfici già trattate con altri rivestimenti, preventivamente preparate con prodotti compatibili, con fissativo uniformante consolidante ISOLFLESS MV ed eventualmente bonificate con SOLUZIONE RISANANTE.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	**Metodo**	**Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g\ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,850 ÷ 1,950
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	50000 ÷ 60000
Consumo teorico per mano Kg/mq	MPL 059	2,3 ÷ 2,5
Spessore secco consigliato per mano mm	MPL 066	1,5
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Trattamento con ciclo 4h UV/60°, 4h condensa/40°C lampada UV-B, supporto fibrocemento pretrattato con Isolfless MV	MPL 093 (ASTM G 53)	Conserva il colore per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 7724) Resiste allo sfarinamento per 1200 ore di UV-condensa (secondo ISO 4628/6)
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore film >900 micron secchi)	MPL 099 (UNI 9396)	84,33 g/mq Media
Resistenza alla diffusione d'acqua S_D (spessore film >900 micron secchi)	MPL 099 (UNI 9399)	0,24 m
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	81 ÷ 83
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 24 mesi
Secco in profondità h	MPL 066	24 h
Sovraverniciabilità h	MPL 048	Dopo 24 ore

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Esterni \ Interni		Per esterni
Colori		Bianco , Tinte a Sistema Tintometrico
Legante		Acrilstirenico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia
Numero Verde
800-825161
Lun-Ven 8:30-17:30

SETTEF