


ACRYLSETTEF MAT

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464828T
Revisione N.5 del 06.07.2023 – Pag. 1 di 4

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER GRANDI SUPERFICI A BASE DI RESINE ACRILICHE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE Idropittura murale traspirante per interno espressamente formulata per gli utilizzatori professionali poiché permette di ottenere eccellenti risultati grazie all'ottima resa e all'alta diluizione.

- CARATTERISTICHE**
- Alta traspirabilità;
 - Elevato potere coprente;
 - Buona dilatazione;
 - Facile applicazione

Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea perché: contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico e dei rifiuti.

Formula A+, Certificazione Ecolabel

Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto 06/08/2022 Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.



*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di

- DESTINAZIONE**
- Pareti mai dipinte
 - Pareti dipinte con pitture a tempera
 - Pareti dipinte con idropitture lavabili

- COLORI**
- ACRYLSETTEF MAT è disponibile nei colori della collezione SETTEF "Colorplan 1188"

- CLASSIFICAZIONE UNI 8681**
- B.4. C.0.A.2.FB
 - Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, stirolo-acrilica.

- CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)**
- Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per ACRYLSETTEF MAT (cat. A/a): 30 g/L (2010). ACRYLSETTEF MAT contiene al massimo 10 g/L di COV.

- CONFEZIONAMENTO**
- ACRYLSETTEF MAT è disponibile nel formato da 14 L

ACRYLSETTEF MAT

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464828T
Revisione N.5 del 06.07.2023 – Pag. 2 di 4

ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	Opaco	
Massa volumica g/ml	1,650 ÷ 1,750	ISO 2811-1
Viscosità cps	20000 ÷ 30000	ASTM D 2196
Spessore secco consigliato micron per mano	40 ÷ 60	ASTM D 1186
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco al tatto h	Max 0,5	
Secco in profondità h	Max 24	
Sovraverniciabilità h	5 ÷ 6	

NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Rapporto di contrasto	96,6 Buono	UNI 11271
Resa teorica per mano m ² /L	16÷18	ISO 7254
Presa di sporco	>15 Alta	UNI 10792
Diffusione del vapore d'acqua WDD	>150 g/m ² in 24 h Alta	UNI 9396
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	<0,1 m	UNI 9396
Brillantezza gloss	<5 Molto Opaco	UNI 9389

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Rapporto di contrasto	Classe 4 Resa 8 (m ² /L)	ISO 6504-3
Abrasione ad umido	Classe 4	ISO 11998
Resa Kubelka-Munk m ² /L	8,1	ISO 6504-1
Brillantezza gloss	<5 Dead-Matt	ISO 2813
Finezza di Macinazione	Fine	ISO 1524

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE Diluire con acqua.

- Applicazione a rullo % in volume: 30-40%
- Applicazione a pennello % in volume: 40-50%
- Applicazione a spruzzo ed airless 50-60% in volume

STRUMENTI DI APPLICAZIONE Pennello, rullo, spruzzo ed airless

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Pareti mai dipinte	<p>(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)</p> <p>Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato. Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con uno stucco in pasta o polvere, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</p> <p>Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo acrilico, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di ACRYLSETTEF MAT. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti, applicare sempre una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL AC 100.</p>	Applicare ACRYLSETTEF MAT con pennello, rullo o a spruzzo
Pareti dipinte con pitture a tempera	<p>Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film. Isolare tutta la superficie con una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL AC 100. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di ACRYLSETTEF MAT</p>	
Pareti dipinte con idropitture lavabili	<p>Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. In caso di stuccature isolare le parti stuccate con una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL AC 100, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di ACRYLSETTEF MAT</p>	

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua, subito dopo l'uso.

AVVERTENZE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente : < 80%;
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto : < 10 di U.R.

ACRYLSETTEF MAT

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464828T
Revisione N.5 del 06.07.2023 – Pag. 4 di 4

- Nel caso occorra procedere a sovrapplicazione (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l' uniformità del colore risulta essere massima.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il prodotto nella confezione originale, ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di ACRYLSETTEF MAT con un consumo medio di _____ L/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30