

FORTEM PLUS

PITTURE MURALI

SETTEF

Codice scheda SET464834T
Revisione N.3 del 04.02.2021 – Paa. 1 di 3

IDROPITTURA TRASPIRANTE CON FORTE AZIONE ANTIMUFFA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE Pittura murale traspirante antimuffa. I principi attivi contenuti la rendono particolarmente idonea per ambienti con elevata produzione di vapore acqueo come lavanderie, cucine, bagni. E' particolarmente indicata per il risanamento di pareti interne fortemente interessate da muffe

CARATTERISTICHE

- Azione protratta nel tempo
- Elevata copertura
- Altamente traspirante
- Assenza di ritocchi

DESTINAZIONE

- Pareti mai dipinte
- Pareti dipinte con pitture a tempera
- Pareti dipinte con idropitture lavabili

COLORI

- FORTEM PLUS è disponibile nei colori della collezione SETTEF "Colorplan 1188"

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

- Pitture opache per pareti e soffitti interni.
- Valore limite UE di COV per FORTEM PLUS (cat. A/a): 30 g/L (2010). FORTEM PLUS contiene al massimo 30 g/L di COV.

CONFEZIONAMENTO

- FORTEM PLUS è disponibile nel formato da 14 e 5 L

ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	Opaco	
Massa volumica g/ml	1,790 ÷ 1,840	UNI 8910
Viscosità cps	13000 ÷ 18000	ASTM D 2196
Spessore secco consigliato micron per mano	40 ÷ 60	ASTM D 1186
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Fuori Polvere h	2	
Secco al tatto h	Max 0,5	
Sovraverniciabilità h	5 ÷ 6	
Legante	Vinilico	

FORTEM PLUS

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464834T
Revisione N.3 del 04.02.2021 – Paa. 2 di 3

NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Rapporto di contrasto	99,0 Ottimo	M.U. 1631
Resa teorica per mano m ² /L	12-14	ISO 7254
Diffusione del vapore d'acqua WDD	>150 g/m ² in 24 h Alta	UNI 9396
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	<0,1	UNI 9396
Brillantezza gloss	<5 (85°) Molto Opaco	UNI 9389

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Rapporto di contrasto	Classe 2	ISO 6504-3
Resa Kubelka-Munk m ² /L	10,5	ISO 6504-1
Brillantezza gloss	<5 (85°) Dead-Matt	ISO 2813
Finezza di Macinazione	Fine	ISO 1524

CICLO APPLICATIVO

- DILUIZIONE** Diluire con acqua.
- Applicazione a rullo % in volume: 25%
 - Applicazione a pennello % in volume: 35%

STRUMENTI DI APPLICAZIONE Pennello, rullo.

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Pareti mai dipinte	(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...) Asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Nella generalità dei casi applicare una mano di Imprime! AC, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di FORTEM PLUS.	Applicare FORTEM PLUS con pennello o rullo.
Pareti dipinte con pitture a tempera	Ripulire accuratamente la superficie da spolverare o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni. Dopo carteggiatura isolare le parti stuccate con una mano di Imprime! AC. Dopo 4-6 ore, applicare almeno due mani di FORTEM PLUS	

FORTEM PLUS

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464834T
Revisione N.3 del 04.02.2021 – Paa. 3 di 3

Pareti dipinte con idropitture lavabili	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di Imprimel AC, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di FORTEM PLUS.	
--	---	--

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua, subito dopo l'uso.

- AVVERTENZE**
- Nel caso occorra procedere a sovrapplicare (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima.
 - Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.

- PRECAUZIONI DI SICUREZZA**
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
 - Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
 - I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura traspirante antimuffa, a base di dispersione acquosa, tipo FORTEM PLUS SETTEF applicata su muri e soffitti interni, previo trattamento del supporto con IMPRIMEL AC al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30