

IDRASETTEF PLUS

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464838T
Revisione N.3 del 25.06.2018 – Pag. 1 di 4

IDROPITTURA LAVABILE A BASE DI RESINE VINILICHE SILOSSANICHE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE Pittura di finitura, opaca decorativa, lavabile, a base di resine viniliche silossaniche in fase acquosa, per interni.

- CARATTERISTICHE**
- Protezione e decorazione di superfici murali e soffitti in interno.
 - Lavori nuovi e di ristrutturazione.
 - Idrorepellente.
 - Ottima lavabilità.
 - Opaco e altamente decorativo.
 - Rende la superficie vellutata.
 - Ottimo punto di bianco.
 - Rapida essiccazione.
 - Traspirante

- DESTINAZIONE**
- Pareti mai dipinte
 - Pareti dipinte con pitture a tempera
 - Pareti dipinte con idropitture lavabili

- COLORI**
- IDRASETTEF PLUS è disponibile nei colori della collezione SETTEF "Colorplan 1188"

- CLASSIFICAZIONE
UNI 8681**
- B4. C.O.A.2.HD/GA
 - Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica silossanica

- CLASSIFICAZIONE
COV (Direttiva
2004/42/CE)**
- Pitture opache per pareti e soffitti interni.
 - Valore limite UE di COV per IDRASETTEF PLUS (cat. A/a): 30 g/L (2010). IDRASETTEF PLUS contiene al massimo 29 g/L di COV

- CONFEZIONAMENTO**
- IDRASETTEF PLUS è disponibile nel formato da 14 e 5 L

ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	Molto opaco	
Massa volumica g/ml	1,480 ÷ 1,530	UNI 8910
Viscosità cps	12000 ÷ 18000	ASTM D 2196
Spessore secco consigliato micron per mano	30 ÷ 50	ASTM D 1186
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Resa teorica per mano m ² \ Lt	9 ÷ 11	ISO 7254

IDRASETTEF PLUS

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464838T
Revisione N.3 del 25.06.2018 – Pag. 2 di 4

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco al tatto h	Max 1	
Sovraverniciabilità h	Dopo 4 ÷ 6	

NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Rapporto di contrasto	97.8 Buono	M.U. 1631
Resa teorica per mano m ² L	9÷11	ISO 7254
Lavabilità N° colpi spazzola	> 5000 Ottima resistenza al lavaggio	UNI 10560
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore film 105 micron secchi)	>150 g/m ² in 24 h Alta	UNI 9396
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 105 micron secchi)	0,086 m	UNI 9396
Brillantezza gloss	2,7 Molto opaco	UNI 9389
Presa di Sporco ΔL	<9 Bassa	UNI 10792

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Resa Kubelka-Munk m ² /L	9,4	ISO 6504-1
Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Brillantezza gloss	2,7 Molto opaco	ISO 2813
Finezza di Macinazione	Fine	ISO 1524

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE Diluire con acqua.

- Applicazione a rullo % in volume: 10 ÷ 20%
- Applicazione a pennello % in volume: 10 ÷ 20%
- Applicazione a spruzzo ed aria % in volume: 20 ÷ 30%

STRUMENTI DI APPLICAZIONE Pennello, rullo, airless.

IDRASETTEF PLUS

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464838T
Revisione N.3 del 25.06.2018 – Pag. 3 di 4

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Pareti mai dipinte	<p>(intonaco civile nuovo stagionato, supporti a base di leganti idraulici, gesso e derivati ad eccezione di piastrelle in gesso idrofobizzato...)</p> <p>Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta o polvere, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente.</p> <p>Nella generalità dei casi applicare una mano di pittura di fondo traspirante, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di IDRASETTEF PLUS. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti applicare sempre una mano di fissativo acrilico ad alta penetrazione IMPRIMEL AC 100.</p>	Applicare IDRASETTEF PLUS con pennello o rullo o a spruzzo.
Pareti dipinte con pitture a tempera	<p>Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta o polvere, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura isolare tutta la superficie con fissativo acrilico ad alta penetrazione IMPRIMEL AC 100, quindi dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di IDRASETTEF PLUS</p>	
Pareti dipinte con idropitture lavabili	<p>Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di pittura di fondo traspirante, quindi dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di IDRASETTEF PLUS.</p>	

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua, subito dopo l'uso.

AVVERTENZE

- In caso di supporti molto assorbenti, applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico ad alta penetrazione.
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. 5°C / max. 35°C;
Umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. 5°C / max. 35°C;
umidità del supporto: < 2%

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

IDRASETTEF PLUS

SETTEF

PITTURE MURALI

Codice scheda SET464838T
Revisione N.3 del 25.06.2018 – Pag. 4 di 4

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura lavabile opaca, a base di resine viniliche e silossaniche in fase acquosa, IDRASETTEF PLUS applicata su muri e soffitti per interni, previo trattamento del supporto con pittura di fondo traspirante o fissativo acrilico ad alta penetrazione al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30