# COLORSETTEF

**PITTURE MURALI**



## IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELLENTE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**DESCRIZIONE**

Pittura murale traspirante idrorepellente colorabile, adatta ai vari ambienti della casa.

**CARATTERISTICHE**

- Azione protratta nel tempo,
- Elevata copertura.
- Altamente traspirante.
- Assenza di ritocchi.
- Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna.

**Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).*

**DESTINAZIONE**

- Interno.
- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

**COLORI**

- COLORSETTEF è disponibile nel bianco e nei colori della collezione SETTEF "Colorplan 1188".

**CLASSIFICAZIONE UNI 8681**

- B.4.C.0.A.2.HF
- Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilico.

**CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)**

- Pitture opache per pareti e soffitti interni.
- Valore limite UE di COV per COLORSETTEF (cat. A/a): 30 g/L (2010). COLORSETTEF contiene al massimo 30 g/L di COV

**CONFEZIONAMENTO**

- COLORSETTEF è disponibile nel formato da 14 e 5 L.

## ALTRI DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE | DATI a 20°C e 60% U.R. | METODO |
|---|---|---|
| Aspetto e finitura | Opaco | |
| Massa volumica g/ml | ca. 1,810 | ISO 2811-1 |
| Viscosità Brookfield cps | ca. 17500 | ASTM D 2196 |

| | | |
|---|---|---|
| Spessore secco consigliato micron per mano | 40 ÷ 60 | ASTM D 1186 |
| Punto di infiammabilità | Non infiammabile | UNI 8909 |
| Contenuto solidi | 67÷71% (rif. al bianco) | ISO 3251 |
| Vita di stoccaggio | Almeno 24 mesi | UNI 10154 |
| Fuori polvere h | 2 | |
| Secco al tatto h | Max 0,5 | |
| Secco in profondità h | Max 24 | |
| Sovraverniciabilità h | 5 ÷ 6 | |
| Legante | Vinilico | |

## NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

| CARATTERISTICHE | DATI a 20°C e 60% U.R. | METODO |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto | 99,0 Ottimo | M.U. 1631 |
| Resa teorica per mano $m^2$\ L | 14÷16 in funzione dell'assorbimento del supporto | ISO 7254 |
| Diffusione del vapore d'acqua WDD | >150 g/$m^2$ in 24h Alta | UNI 9396 |
| Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua $S_D$ (spessore film 100 micron secchi) | < 0,1 m | UNI 9396 |
| Brillantezza gloss | <5 (85°) Molto Opaco | UNI 9389 |

## NORMATIVA EUROPEA EN 13300

| CARATTERISTICHE | DATI a 20°C e 60% U.R. | METODO |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto | Classe 2 | ISO 6504-3 |
| Resa Kubelka-Munk $m^2$/L | 10,5 | ISO 6504-1 |
| Brillantezza gloss | <5 (85°) Dead-Matt | ISO 2813 |
| Finezza di Macinazione | Fine | ISO 1524 |

## CICLO APPLICATIVO

**DILUIZIONE** Diluire con acqua.

- Applicazione a rullo % in volume: 25%. Max 10% per tinte forti.
- Applicazione a pennello % in volume: 35%. Max 10% per tinte forti.
- Applicazione a spruzzo o Airless: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

l prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito.

Mescolare per bene il prodotto prima dell'uso.

**STRUMENTI DI APPLICAZIONE**

Pennello, rullo, spruzzo o airless.

| SUPPORTI | Preparazione del supporto | Applicazione |
|---|---|---|
| **Pareti interne** | Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante con SOLUZIONE RISANANTE. Applicare una mano di fissativo all'acqua IMPRIMEL AC opportunamente diluito. | Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di COLORSETTEF. |

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Con acqua.

**AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI**

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura
- compresa tra i +5°C e +35°C.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

**INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE**

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di COLORSETTEF, traspirante, in fase acquosa, colorabile con finitura opaca.

A base di resine viniliche – COLORSETTEF – scelto del colore prescelto dalla D.L. è una pittura con elevata traspirabilità, molto opaca secondo UNI 9389 gloss <5, con un'ottima copertura secondo M.U. 1631 pari a 99,0.

Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna.

L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer IMPRIMEL AC.

COLORSETTEF si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 15 m2/l.

Prezzo in opera pari a € _____ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.


Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.**



SETTEF è un marchio
**Cromology Italia Spa**
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia
Numero Verde 800-825161
Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it