

# MURALSETTEF

PITTURE MURALI

# SETTEF

Codice scheda SET 465014T  
Revisione N.3 del 29.05.2019 – Pag. 1 di 3

## PITTURA MURALE TRASPIRANTE OPACA.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**DESCRIZIONE** Pittura murale traspirante opaca.

**CARATTERISTICHE**

- Traspirante
- Copertura molto buona
- Facile da applicare

**DESTINAZIONE**

- Pareti mai dipinte
- Pareti dipinte con pitture a tempera
- Pareti dipinte con idropitture lavabili

**COLORI** ▪ MURALSETTEF è colorabile con sistema tintometrico.

**CLASSIFICAZIONE UNI 8681** B.4.C.0.A.2.FB  
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica.

**CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)** Pitture opache per pareti e soffitti interni.  
Valore limite UE di COV per MURALSETTEF (cat. A/a): 30 g/L (2010).  
MURALSETTEF contiene al massimo 30 g/L di COV

### ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	Molto opaco	
Massa volumica g/ml	1,60 ÷ 1,70	UNI 8910
Viscosità Brookfield cps	15000 ÷ 21000	ASTM D 2196
Punto di Infiammabilità °C	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco al tatto h	Max 0,5	
Secco in profondità h	Max 24	
Sovraverniciabilità h	6 ÷ 8	
Superficie di applicazione	Interni	
Colori	Bianco, tinte a sistema tintometrico	

### NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R	METODO
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	94,1 Medio
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	9 ÷ 11
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua S <sub>D</sub> (spessore film 100 micron secchi)	ISO 7783-2	0,03 m
Brillantezza gloss	UNI 9389	< 10 Opaco
Presenza di Sporco ΔL	UNI 10792	> 15 Alta

### NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R	METODO
Rapporto di Contrasto	ISO 6504-3	Classe 3 Resa 8 (mq/L)
Abrasione ad Umido	ISO 11998	Classe 3
Brillantezza gloss	ISO 2813	< 10 Matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

### CICLO APPLICATIVO

<b>DILUIZIONE</b>	Diluire con acqua. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Applicazione a rullo % in volume: 15 ÷ 25%</li> <li>▪ Applicazione a pennello % in volume: 15 ÷ 25%</li> </ul>
-------------------	--

<b>STRUMENTI DI APPLICAZIONE</b>	Rullo, Pennello
----------------------------------	-----------------

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
<b>Pareti mai dipinte</b>	<p>(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)</p> <p>Asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</p> <p>Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo IMPRIMEL AC dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di MURALSETTEF. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti, applicare sempre una mano di fissativo IMPRIMEL AC.</p>	

<b>Pareti dipinte con pitture a tempera</b>	Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni. Dopo carteggiatura isolare le parti stuccate con una mano di fissativo IMPRIMEL AC, se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con fissativo IMPRIMEL AC. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di MURALSETTEF	Applicare almeno due mani di MURALSETTEF con pennello o rullo.
<b>Pareti dipinte con idropitture lavabili</b>	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di fissativo IMPRIMEL AC, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di MURALSETTEF.	

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI** Con acqua, subito dopo l'uso.

**AVVERTENZE** Condizioni dell'ambiente e del supporto.  
temperatura dell'ambiente: min. 5°C / max. 35°C;  
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;  
temperatura del supporto: min. 5°C / max. 35°C;  
umidità del supporto : < 10 di U.R

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura traspirante opaca, a base di resine stiroloacriliche in fase acquosa, MURALSETTEF applicata su muri e soffitti per interni, previo trattamento del supporto con pittura di fondo traspirante o fissativo acrilico ad alta penetrazione al prezzo di €/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.