MARMORIN SAND

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 19.03.2021

Name	**MARMORIN SAND**
Beschreibung	Natürlicher Marmorino mit gepunktetem Effekt.
Hauptmerkmale	MARMORIN SAND ist ein mineralischer Feinputz auf Sumpfkalkbasis für den Innen- und Außenbereich mit glattem Marmorino-Effekt. Durch farbige Füllstoffe weist die fertige Oberfläche Punktmuster auf, die besonders gut bei hellen Farben sichtbar sind.
VOC-Klassifizierung (Flüchtige organische Verbindung) Richtlinie 2004/42/EG	Innenanstrich für Wände und Decken (matt) EU-VOC-Grenzwert für MARMORIN HYDRO (Kat. A/a): 30 g/l (2010). MARMORIN HYDRO enthält maximal 30 g/l VOC.
IAQ-Klasse (Raumluftqualität)	
Klassifizierung (UNI EN 1062-1)	E5 S3 V1 W1 A0 C0
Klassifizierung (UNI EN 15824)	Technische Daten für Innen- und Außenputze auf Basis von organischen Bindern. Konformitätsbescheinigung nach System 4.
Hergestellt in	ITALIEN
Werkzeugempfehlung	Glättkelle
Realisierbare Effekte Anwendung	SIEHE ANWENDUNGSHANDBUCH
Praktische Hinweise	Nicht auf Oberflächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Der Untergrund muss trocken und sauber sein, darf keine sich ablösenden Teile und/oder aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen. Der neue Putz muss bis zur vollständigen Karbonatisierung mindestens 4-5 Wochen austrocknen. Beim Auftragen auf Oberflächen im Außenbereich muss der Untergrund ein kalkbasierter Mineralputz sein, der zur besseren Haftung mit Wasser zu befeuchten ist. Bei nicht kalkhaltigem Untergrund ist eine angemessene Glättung mit RASALIME durchzuführen. Umgebungsbedingungen -> Temperatur: min. +5°C/max. +35°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 75%. Bedingungen für den Untergrund -> Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, Feuchtigkeit: < 10 von r. F. Vor Gebrauch gut schütteln oder, falls zu dickflüssig, mit einer Kelle oder mit einem Rührwerk bis zur Verarbeitbarkeit durchmischen. Bei großen Auftragsflächen geeignete Unterbrechungsbereiche (an den Regenablaufrohren) oder technische Verbindungspunkte vorsehen. Da es sich hierbei um natürliche Produkte handelt sollte die Unterbrechung nicht mittig auf der Oberfläche erfolgen, denn die Endfarbe kann von meteorologischen Bedingungen und von verschiedenen Aufnahmen der Putze beeinflusst werden. Schwache Nuancen und Schattierungen der Farbe (heller oder dunkler) sind ästhetische Merkmale. Verwendetes Material des Fabrikats verschiedener Chargen-Nummern darf nicht auf ein und derselben Fassade aufgetragen werden. Die Anwendung nicht mitten auf der Wand unterbrechen. Die Oberfläche zwischen zwei Anwendungen befeuchten.

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.
Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Nach dem Auftragen im Freien müssen die Oberflächen mindestens während der ersten 48 Stunden vor Schlagregen, Frost (Temp. > 5 °C), Nebel, Tau und Staub geschützt werden.

Vor der Anwendung wird empfohlen die Farbe nach vollständiger Trocknung des Produkts zu überprüfen, insbesondere bei kalkbasierten Produkten.

Das verdünnte Produkt kann höchstens 48 Stunden aufbewahrt werden.

Verwendetes Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser spülen.

Den Behälter gut verschlossen, frost- und lichtgeschützt aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorkehrungen für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt.
Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.
Alkalisches Produkt (enthält Kalk). Kontakt mit den Augen vermeiden, entsprechenden Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser gründlich ausspülen. Wenn die Augenreizung nicht nachlässt, einen Arzt aufsuchen.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.
Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

MARMORIN SAND

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 19.03.2021

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20 °C UND 60% LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose Aussehen der Oberfläche		Paste Matt
Dichte g\ml	UNI 8910	1,35 - 1,45
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	Paste
Ungefährer Verbrauch (kg/m^2)	ISO 7254	1,8 - 2,2
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	Mindestens 12 Monate
Ausgehärtet nach Stunden (h)		24
Überarbeitbarkeit nach Stunden (h)		12 - 24
Anwendungsbereich		Innen-/Außenbereich
Base + realisierbare Farben		Weiß, Neutral + Farbkollektion Marmorini
Bindemittel		Kalk
Reinigung der Arbeitsgeräte		Wasser
Verdünnung in Vol.-%		Gebrauchsfertig

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Kundendienstnummer: 800.219.420 (Italien)
Kundendienst international: +39.0583.2424 (Festnetz aus dem Ausland)

Mo – Fr [8-13 Uhr und 14-17.30 Uhr]

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.
Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

MARMORIN SAND

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 19.03.2021

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.
Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424