
TRAVERTINE



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 22.03.2021

Name	TRAVERTINE
Beschreibung	Oberflächenputz auf Kalkbasis mit Travertineffekt.
Hauptmerkmale	TRAVERTINE ist ein mineralischer Feinputz auf Sumpfkalkbasis, der speziell zur Reproduktion des Travertinstein-Effekts entwickelt wurde.
VOC-Klassifizierung (Flüchtige organische Verbindung) Richtlinie 2004/42/EG	Innenanstrich für Wände und Decken (matt) VOC-Grenzwert gem. EU-Verordnung für TRAVERTINE (Kat. A/a): 30 g/l (2010). TRAVERTINE enthält höchstens 30 g/l VOC.
IAQ-Klasse (Raumluftqualität)	 *ISO 16000/AFFSET
Klassifizierung (UNI EN 1062-1)	E5 S3 V1 W1 A0 C0
Klassifizierung (UNI EN 15824)	Technische Daten für Innen- und Außenputze auf Basis von organischen Bindern. Konformitätsbescheinigung nach System 4
Hergestellt in	Italien
Werkzeugempfehlung	Glättkelle
Realisierbare Effekte Anwendung	SIEHE ANWENDUNGSHANDBUCH
Praktische Hinweise	<p>Nicht auf Oberflächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Der Untergrund muss trocken und sauber sein, darf keine sich ablösenden Teile und/oder aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen. Der neue Putz muss bis zur vollständigen Karbonatisierung mindestens 4-5 Wochen austrocknen.</p> <p>Beim Auftragen auf Oberflächen im Außenbereich muss der Untergrund ein kalkbasierter Mineralputz sein, der zur besseren Haftung mit Wasser zu befeuchten ist. Bei nicht kalkhaltigem Untergrund ist eine angemessene Glättung mit RASALIME durchzuführen.</p> <p>Umgebungsbedingungen -> Temperatur: min. +5°C/max. +35°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 75%. Bedingungen für den Untergrund -> Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, Feuchtigkeit: < 10 von r. F. Vor Gebrauch gut schütteln oder, falls zu dickflüssig, mit einer Kelle oder mit einem Rührwerk bis zur Verarbeitbarkeit durchmischen.</p> <p>Bei sehr großen Auftragsflächen sind geeignete Unterbrechungen (z.B. in der Nähe der Fallrohre) oder technische Fugen einzuplanen. Da es sich hierbei um natürliche Produkte handelt sollte die Unterbrechung nicht mittig auf der Oberfläche erfolgen, denn die Endfarbe kann von meteorologischen Bedingungen und von verschiedenen Aufnahmen der Putze beeinflusst werden. Schwache Nuancen und Schattierungen der Farbe (heller oder dunkler) sind ästhetische Merkmale. Verwendetes Material des Fabrikats verschiedener Chargen-Nummern darf nicht auf ein und derselben Fassade aufgetragen werden.</p> <p>Die Anwendung nicht mitten auf der Wand unterbrechen.</p>

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

TRAVERTINE



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 22.03.2021

Die Oberfläche zwischen zwei Anwendungen befeuchten.

Nach dem Auftragen im Freien müssen die Oberflächen mindestens während der ersten 48 Stunden vor Schlagregen, Frost (Temp. > 5 °C), Nebel, Tau und Staub geschützt werden.

Vor der Anwendung wird empfohlen die Farbe nach vollständiger Trocknung des Produkts zu überprüfen, insbesondere bei kalkbasierten Produkten.

Das verdünnte Produkt kann höchstens 48 Stunden aufbewahrt werden.

Verwendetes Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser spülen.

Den Behälter gut verschlossen, frost- und lichtgeschützt aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorkehrungen für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt.

Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.

Alkalisches Produkt (enthält Kalk). Kontakt mit den Augen vermeiden, entsprechenden Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser gründlich ausspülen. Wenn die Augenreizung nicht nachlässt, einen Arzt aufsuchen.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USI-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

TRAVERTINE



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 22.03.2021

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20 °C UND 60% LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose		Paste
Aussehen der Oberfläche		Matt
Dichte g/ml	UNI 8910	1,68 - 1,74
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	Paste
Ungefäher Verbrauch (kg/m ²)	ISO 7254	2,8 – 3,2
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	Mindestens 12 Monate
Ausgehärtet nach Stunden (h)		24
Überarbeitbarkeit nach Stunden (h)		12 - 24
Anwendungsbereich		Innen-/Außenbereich
Grundierungen + Realisierbare Farben		Weiß + Travertine Farbkollektion
Bindemittel		Kalk
Reinigung der Arbeitsgeräte		Wasser
Verdünnung in Volumenprozent		Gebrauchsfertig

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Kundendienstnummer: 800.219.420 (Italien)
Kundendienst international: +39.0583.2424 (Festnetz aus dem Ausland)

Mo – Fr [8-13 Uhr und 14-17.30 Uhr]

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USI-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

TRAVERTINE

Datenblatt VID455178T
Rev. 03 vom 22.03.2021



CROMOLOGY
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USI-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424