




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Caratteristiche principali

Pittura murale monomano ad altissima copertura, ideale anche per cartongesso. Finitura opaca per interni. Pittura liscia con legante stirolo acrilico.

- Copertura classe 1
- Monomano
- Non necessita di fondo
- Diretta su cartongesso
- Pronta all'uso
- Facile da applicare
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio): il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.
- Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto 06/08/2022 Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



Destinazione d'uso

Interno
Cartongesso, gesso, intonaci, vecchie pitture

POSA IN OPERA

Preparazione del supporto

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea MICOSTERYL.
Per supporti particolarmente sfarinanti applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO all'acqua opportunamente diluito.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso. Diluire al massimo con il 5% in volume di acqua

Strumenti per l'applicazione e pulizia degli attrezzi

- Pennello con setola naturale o sintetica
- Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua
- Aria compressa e Airless



	Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.										
Applicazione del prodotto	Applicare in singola mano, con lo strumento prescelto, dopo 4-6 ore dall'eventuale applicazione del fissativo. In caso di supporti particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto.										
Applicazione a spruzzo - Graco 	Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore GRACO <table><tr><td>Metrature Contenute</td><td>Grandi Metrature</td></tr><tr><td>Ugello FF LP</td><td>Ugello LP</td></tr><tr><td>Ugello 414</td><td>Ugello 517</td></tr><tr><td>Diluizione 10%</td><td>Diluizione 10%</td></tr><tr><td>Pressione 100 bar</td><td>Pressione 120 bar</td></tr></table>	Metrature Contenute	Grandi Metrature	Ugello FF LP	Ugello LP	Ugello 414	Ugello 517	Diluizione 10%	Diluizione 10%	Pressione 100 bar	Pressione 120 bar
Metrature Contenute	Grandi Metrature										
Ugello FF LP	Ugello LP										
Ugello 414	Ugello 517										
Diluizione 10%	Diluizione 10%										
Pressione 100 bar	Pressione 120 bar										
Applicazione a spruzzo - Wagner 	Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore WAGNER Macchina di riferimento SF23, pistola Vecto pro Ugello Hea Pro Tip 417 Diluizione 10% Pressione 120-140 bar										
Condizioni di applicazione	• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. • Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C • Umidità relativa dell'ambiente: <75% • Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C										
AVVERTENZE											
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. • Valore limite UE di COV per DIREKTA (cat. A/a): 30 g/L (2010). • DIREKTA contiene al massimo 30 g/L di COV.										
Precauzioni di sicurezza	• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. • Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali • Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso										



**Incompatibilità
conosciute**

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

Avvertenze

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Opaco	
Legante	Stirolo Acrilico	
Colore	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	9÷11 m ² /L	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso. Max 5% in volume con acqua	
Secco al tatto	max 1 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	24 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75 - 5 - 14 L	

Peso specifico	ca. 1,58 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	5000 cps	ASTM D 2196
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Presa di sporco ΔL	< 15 Media	UNI 10792



Normativa Europea EN 13300

Rapporto di contrasto	Classe 1 ad una resa di 9 m ² /L	ISO 6504-3
Lavabilità	Classe 3	ISO 11998
Brillantezza Gloss	<5 Dead Matt	ISO2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **DIREKTA** pittura altamente coprente, ideale per supporti in cartongesso. Pittura lavabile con finitura extra opaca, a base di resine stiroloacriliche, in fase acquosa, **DIREKTA** – del colore prescelto dalla D.L. è una pittura con elevata resistenza all'abrasione in Classe 3, con formula in A+.

DIREKTA si applica a pennello o rullo con una resa indicativa pari a 9-11 m²/l.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.