



IMPREGNANTE

Protettivo per legno ad effetto naturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Interno/Esterno
Penetra nel legno, non fa film e lo lascia respirare
Evidenzia le venature del legno
Buona resistenza agli agenti atmosferici

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

A1. A.O.B.2.AB
Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, alchidica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
Valore limite UE di COV per IMPREGNANTE (cat. A/f): 700 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

LEGNO NUOVO
Effettuare una leggera carteggiata del supporto, in caso di unto o grasso, rimuovere con panno imbevuto all'acetone le impurità presenti, a legno asciutto effettuare una leggera carteggiata.

LEGNO GIÀ VERNICIATO
Eliminare ogni strato di vernice presente fino a portare a nudo la superficie lignea. Livellare le imperfezioni e lisciare la superficie con cartavetro.

Applicare una prima mano incolore di IMPREGNANTE, eventuali rialzi del pelo del legno, saranno successivamente carteggiati con cartavetro fine. Applicare almeno una seconda mano di prodotto eventualmente già colorato della tinta desiderata.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto o altre sostanze inquinanti.
- Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: anche molto umidi
- Temperatura del supporto: +5°C / max. +35°C

INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Lavare con diluente sintetico subito dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).
Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

Legni non perfettamente stagionati dovranno essere ripuliti da eventuali versamenti di resina, grasso e unto, avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.
Eventuali legni pretrattati con prodotti a cera dovranno essere trattati con de-cerante.
Le vecchie pitture devono essere completamente asportate tramite sverniciatore, smerigliatrice o carta vetro.
Applicare su legno perfettamente asciutto.
Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione alcuna.
Agitare bene prima dell'uso, per i colorati è consigliabile agitare il prodotto anche durante l'impiego.
Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e max +35°C.



VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di IMPREGNANTE in fase solvente a base di resine Alchidiche.
Idoneo per impiego su legni nuovi e stagionati, IMPREGNANTE si applica a pennello, rullo, spugna o a spruzzo con una resa indicativa pari a $8 \div 12 \text{ m}^2/\text{lt}$.
Prezzo in opera pari a € _____ al m^2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Brillantezza	ISO 2813	>90 Gloss
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 0,850
Resa teorica per mano m ² /lt	ISO 7254	8 ÷ 14
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Contenuto solidi %	ISO 3251	26÷30
Viscosità ISO Ø 4, s	ISO 2431	ca. 20
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		6
Sovraverniciabilità h		6
Superficie di applicazione		Intero/Eterno Legno e derivati del legno assorbenti
Colori		Incolore, colori di cartella
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto Airless o spruzzo: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore
Diluyente		Diluyente sintetico Agitare bene prima dell'uso e per i colorati è consigliabile agitare frequentemente anche durante l'impiego.
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso.
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso.
Applicazione a spruzzo e airless % in volume		Pronto all'uso.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

