



FISSATIVO DUCOTONE ACRIL

Fissativo isolante superconcentrato a base di resine acriliche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Ottimo ancoraggio; Consolidamento; Uniforma l'assorbimento del supporto; Ottima resa; Inodore; Indicato per la preparazione alla successiva pitturazione dei pannelli in cartongesso, previa accurata pulizia.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Primer fissanti Valore limite UE di COV per Fissativo Ducotone Acril (cat. A/h): 30 g/L (2010). Fissativo Ducotone Acril contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione dei Sali. Anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture devono risultare ben ancorate. Si applica su fondo perfettamente asciutto. Agitare molto bene prima dell'uso. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
VOCI DI CAPITOLATO	Applicazione del primer FISSATIVO DUCOTONE ACRIL in fase acquosa. A base di resina acrilica. Idoneo per impiego su tutti i tipi di supporto, purché questi siano ben ancorati. FISSATIVO DUCOTONE ACRIL si applica a pennello, rullo con una resa indicativa pari a 8÷10 m ² /l. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	1,030 ÷ 1,060
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	1500 ÷ 2500
Resa teorica per mano (prodotto diluito) m ² \L	ISO 7254	8 ÷ 10 (in funzione dell'assorbimento del supporto)
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		4 ÷ 6
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto
Superficie di applicazione		Interni/Esterni Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello/rullo parti di prodotto : parti di acqua		1:10 ÷ 1:15

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti