



DULOX EXTREME FONDO

Fondo alchidico poliuretano all'acqua specifico per supporti difficili. L'elevato potere anticorrosivo e l'eccellente adesione al supporto, lo rendono ideale per la protezione in interno ed esterno di supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, vetro, legno opportunamente trattati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Interno/Esterno
- Elevata aderenza
- Anticorrosivo
- Ideale per supporti difficili
- Formula A+
- Sovraverniciabile in 6 ore

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).



CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per DULOX EXTREME FONDO (cat. A/d): 130 g/L (2010). DULOX EXTREME FONDO contiene al massimo 130 g/L di COV.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, rullo

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI IN FERRO MAI DIPINTE

Sgrassare la superficie da trattare. Procedere all'applicazione di una o due mani di DULOX EXTREME FONDO, avendo cura di attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Attendere che il supporto sia bene asciutto, quindi procedere all'applicazione di due mani di DULOX EXTREME o di un altro smalto di finitura.

SUPERFICI IN FERRO GIÀ DIPINTE

Eliminare, asportando con spazzola meccanica, l'eventuale ruggine e vernice in fase di distacco; pulire la superficie. Procedere quindi all'applicazione di una o due mani di DULOX EXTREME FONDO, avendo cura di attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Attendere che il supporto sia bene asciutto, quindi procedere all'applicazione di due mani di DULOX EXTREME o di un altro smalto di finitura.

SUPERFICI IN LEGNO MAI DIPINTE

(Legni e derivati del legno, non a contatto con il suolo, posizionati all'asciutto, protetti da balconi o grondaie).

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto e ben stagionato. Ripulire la superficie da polvere ed eventuale sporcizia. Applicare una o due mani di IMPREGNANTE (per esterni è consigliato un prodotto a solvente), o di IMPREGNANTE ALL'ACQUA (per interni è consigliato un prodotto all'acqua), attendere la completa essiccazione, quindi carteggiare con carta abrasiva media (280-320). Procedere all'applicazione di una o due mani di DULOX EXTREME FONDO avendo cura di attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di DULOX EXTREME o di un altro smalto di finitura.

SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE

(Legni e derivati del legno, non a contatto con il suolo, posizionati all'asciutto, protetti da balconi o grondaie).

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto. Rimuovere completamente l'eventuale presenza di vernice in fase di distacco, spazzolare e stuccare ove necessario. Applicare una o due mani di DULOX EXTREME FONDO, rispettando i tempi di sovraverniciabilità tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di DULOX EXTREME o di un altro smalto di finitura.

SUPERFICI IN PVC E VETRO MAI DIPINTE

Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere ed unto. Sgrassare con solventi non aggressivi. Applicare una o due mani di DULOX EXTREME FONDO, rispettando i tempi di sovraverniciabilità tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di DULOX EXTREME o di un altro smalto di finitura.

SUPERFICI IN PVC E VETRO GIÀ DIPINTE

Eliminare eventuale vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare tali zone. Sgrassare con solventi non aggressivi. Applicare una o due mani di DULOX EXTREME FONDO, rispettando i tempi di sovraverniciabilità tra una mano e l'altra. Attendere che la superficie sia bene asciutta, quindi procedere all'applicazione di due mani di DULOX EXTREME o di un altro smalto di finitura.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura ambientale compresa tra +5°C e +35°C
 Umidità relativa dell'ambiente < 75%
 Temperatura supporto compresa tra +5°C e +35°C
 Umidità supporto < 4%



INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Conservare il prodotto nella confezione originale, ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
AVVERTENZE	Vista la notevole varietà di ceramiche esistenti si consiglia di fare delle prove preliminari prima di decidere di dare il fondo senza carteggiare perché con alcuni particolari tipi di ceramiche molto lisce la carteggiatura della ceramica stessa migliorerà sicuramente l'adesione. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
VOCI DI CAPITOLATO	Fondo alchidico poliuretano all'acqua per supporti difficili, superaderente e anticorrosivo . Applicabile a rullo e pennello, con diluizione max del 5% in volume. Resa indicativa pari a 10÷12 m ² /Lt. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superfide.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Aspetto e finitura		Satinato
Resa teorica per mano m ² /lt	ISO 7254	10 ÷ 12 (in funzione della tipologia e dell'assorbimento del supporto)
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,00÷1,30
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	4000 ÷ 6000
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 2 h
Secco in profondità h		Max 24 h
Sovraverniciabilità H		Dopo 6 h
Superficie di applicazione		Interno/Esterno
Colori		Bianco, grigio e tinte a sistema tintometrico
Legante		Alchidico- uretanico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso. Max 5%
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso. Max 5%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.