



## FONDO PROTETTIVO FUNGICIDA

Primer preservante del legno ad azione curativa e preventiva. Ideale per il trattamento del legno in esterno, contro la formazione di funghi e il deterioramento dovuto all'azione degli insetti.

Famiglia di Biocidi: preservanti del legno (PT8). Autorizzazione del ministero della salute N. IT/2020/00702/MRP. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Interno/Esterno  
Azione preventiva e curativa contro il fungo dell'azzurramento  
Antitarlo  
Antimuffa

### CICLO APPLICATIVO

#### LEGNO NUOVO

Spolverare perfettamente le superfici da trattare. Il legno deve essere pulito e libero da polvere ed altri contaminanti. Applicare FONDO PROTETTIVO FUNGICIDA avendo cura di fare penetrare il prodotto adeguatamente. Lasciare asciugare per circa 24 ore. Applicare una/due mani di impregnante/finitura tipo IMPREGNANTE FINITURA GEL ALL'ACQUA, in funzione dell'assorbimento del legno.

#### LEGNO GIÀ VERNICIATO/RIFINITO

Spolverare perfettamente la superficie da proteggere, il legno deve essere pulito e libero da contaminanti. Applicare FONDO PROTETTIVO FUNGICIDA avendo cura di far penetrare il prodotto adeguatamente. Lasciare asciugare per circa 24 ore, prima di procedere all'eventuale applicazione di una seconda mano (in funzione dell'assorbimento del legno). Finito il trattamento asportare il prodotto in eccesso con stracci asciutti. Se la superficie trattata apparirà opaca, basterà strofinarla leggermente con un panno di lana per restituirle l'originaria lucentezza.

### CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante  
Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;  
umidità relativa dell'ambiente: < 75%;  
umidità del supporto: < 10 di U.R.

### INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.  
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Lavare con acqua e sapone subito dopo l'uso

### COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di prodotto contengono:

- Permetrina 0,250 g
- IPBC 0,250 g
- Propiconazolo 0,250 g
- Acqua ed eccipienti q.b. a 100 g

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Usare solo come preservante del legno. Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Non usare su arnie o altre apparecchiature destinate all'apicoltura. Le persone non protette e gli animali devono essere tenuti lontani da zone trattate per 48 ore o fino a completa asciugatura. Conservare fuori dalla portata dei bambini. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

### AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

Non applicare all'esterno in caso di pioggia. A fine lavoro richiudere ermeticamente il contenitore. Conservare il prodotto ben chiuso a temperature inferiori a 40°C e al riparo dal gelo, lontano da alimenti o mangimi.

### VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di FONDO PROTETTIVO FUNGICIDA con un consumo medio di \_\_\_\_\_ L/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto		Incolore
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	Ca. 1,005
Consumo teorico mL/m <sup>2</sup>	ISO 7254	Azione curativa: 300 Azione preventiva: 160 ÷ 200
pH		7
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Sovraverniciabilità h		Dopo 24
Superficie di applicazione		Esterni/Interni Legno e derivati del legno assorbenti
Colori		Incolore
Strumenti per l'applicazione		Pennello Spruzzo/Airless
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo % in volume		La preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

