



DULOX FONDO MULTISUPPORTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fondo anticorrosivo all'acqua formulato per garantire un'ottima adesione e preparare il supporto prima dell'applicazione dello smalto.



- Protezione Anticorrosiva - Classe di Corrosione (ISO 12944):
 - Ambiente corrosivo: C3 - Durabilità Alta
 - Ambiente corrosivo: C4 - Durabilità Media
- Ideale per supporti difficili quali ferro, lamiera zincata, vetro e PVC;
- Ottima distensione e copertura
- Sovrapplicabile con tutti i tipi di smalto all'acqua.
- Rapida Sovraverniciabilità
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno/Esterno

- Ferro
- Lamiera Zincata
- Alluminio
- PVC
- Vetro
- Legno

Posa in opera

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

FERRO

Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio.

Pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.

SUPPORTI DIFFICILI (LAMIERA ZINCATA, ALLUMINIO, PVC)

Grattare energicamente la superficie in modo da garantire il grip necessario, avvalendosi a seconda dei casi di: cartavetrata; smerigliatrice elettrica; sabbiatrica.

LEGNO VERGINE

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito, in presenza di versamenti di resina asportarla con panno imbevuto al solvente.
- In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; carteggiare ulteriormente le parti stuccate per livellare la superficie;



SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE

- Pulire accuratamente la superficie con detergente.
- Eliminare tramite carteggiatura eventuale vernice in fase di distacco.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua
Applicazione a pennello: pronto all'uso
Applicazione a rullo: pronto all'uso

STRUMENTI APPLICATIVI E PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pennello con setola naturale o sintetica
- Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare due mani di DULOX FONDO MULTISUPPORTO, con lo strumento prescelto, intervallate da almeno 8 ore.

DIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +8°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 70%
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.

Avvertenze

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE di COV per DULOX FONDO MULTISUPPORTO (cat. A/i): 140 g/L (2010).

DULOX FONDO MULTISUPPORTO contiene al massimo 140 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni riportate sul prodotto prima dell'uso.



**INCOMPATIBILITA'
CONOSCIUTE**

Nessuna

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

CONSIGLI PRATICI

- Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto una pellicola protettiva trasparente per evitarne l'indurimento.
- Non mescolare nel contenitore residui secchi o sporchi.
- Non idoneo per legni tannici.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Liscio	
Legante	Acrilico	
Colore	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	5 - 6 m ² /L	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso	
Secco al tatto	2 h	
Secco in profondità	max 12 h	
Sovraverniciabilità	8 h	
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75 - 2,5 L	

Peso specifico	Ca 1,34 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità	3000 - 5000 cps	ASTM D 2196
Spessore secco consigliato	35 ÷ 45 micron per mano	ASTM D 1186



Voce di capitolato

Applicazione di fondo a base di resine acriliche, **DULOX FONDO MULTISUPPORTO**, applicato su ferro o supporti difficili, in interno o esterno, previa idonea preparazione del supporto, al prezzo di ___€/m2 _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.



Via IV Novembre, 4 – 55016 Porcari (LU)

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 – 17.30