



LA RAPIDA SUPERLAVABILE

Codice Scheda IMA165707T

Rev. 01 del 14.11.2024

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Pittura murale superlavabile per interni a rapida essiccazione.		
Destinazione d'uso	Interno • Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. • Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.		
Caratteristiche principali	• Superlavabile • Ottima copertura • Ottima resa • Pronta all'uso • Finitura opaca • Non necessita di fondo su fondo non assorbente • Non cola • Diretta su cartongesso • Formula A+  *Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno) • Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio) il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.		
Dati tecnici principali – Prestazioni sicure Normativa Europea (EN 13300)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
	Brillantezza	ISO 2813	< 5 Molto Opaco
	Copertura	ISO 6504-3	Classe 2 a 7 m²/L
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Colori disponibili	Bianco e colorabile a tintometro (con la mazzetta COLOR EMOTION TINTE PASTELLO)		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua • Applicazione a pennello: pronta all'uso - Max 5% in volume • Applicazione a rullo: pronta all'uso - Max 5% in volume • Applicazione a rullo con serbatoio: 15% in volume		

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



LA RAPIDA SUPERLAVABILE

Codice Scheda IMA165707T

Rev. 01 del 14.11.2024

Pag. 2 di 3

Strumenti per l'applicazione	• Pennello: setola sintetica • Rullo: pelo corto/pelo raso • Rullo a serbatoio
Ciclo Applicativo	Ripulire accuratamente la superficie. In caso di parete già pitturata, asportare le parti di pittura non aderente. Stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di LA RAPIDA SUPERLAVABILE. Su muri particolarmente assorbenti o già pitturati a tempera, si consiglia di applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO prima di procedere all'applicazione di LA RAPIDA SUPERLAVABILE. • Secco al tatto: 10 minuti • Secco in profondità: max 12 h • Sovraverniciabilità: 1 h
Condizioni di applicazione	Condizioni dell'ambiente e del supporto: • temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; • umidità relativa dell'ambiente: < 75%; • temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; • umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con acqua Eliminare la pittura dagli attrezzi subito dopo l'uso, premendoli contro la parte interna della confezione. Successivamente immergerli in una bacinella con una quantità minima d'acqua, ripetendo l'operazione fin quando necessario.
Precauzioni di sicurezza	• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	• In caso di stuccature o imperfezioni del supporto potrebbe essere necessario dare due mani di prodotto. • Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione • Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso. • Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. • Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

LA RAPIDA SUPERLAVABILE

Codice Scheda IMA165707T

Rev. 01 del 14.11.2024

Pag. 3 di 3

ALTRE INFORMAZIONI			
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per LA RAPIDA SUPERLAVABILE (cat. A/a): 30 g/L (2010). LA RAPIDA SUPERLAVABILE contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,525 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 5750 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30 ÷ 50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Prestazioni Sicure Normativa Italiana (UNI 10795)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	UNI 10560	> 5000 colpi spazzola
	Resa teorica per mano	ISO 7254	13 ÷ 15 m ² /l
	Presa di sporco ΔL	UNI 10792	> 15 Alta
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.			