



THERMO ACTIVE

Cod. scheda IMA165833T

Rev.01 del 13.10.2025

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura termica a base di resine acriliche, anticondensa, formulata con tecnologia aerogel e microsfere di vetro.

- Tecnologia Termotech – grazie alle sfere di vetro e all'aerogel;
- Formula alleggerita – conferisce al prodotto estrema facilità in applicazione;
- Limita l'impatto acustico;
- Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide Free
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD-IES-0008308:001



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa:

in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea THERMO ACTIVE.

Applicare una mano di fissativo THERMO ACTIVE FISSATIVO all'acqua opportunamente diluito.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua

- Applicazione a pennello: Max 15%
- Applicazione a rullo: Max 10%

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se eccessivamente diluito.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



**STRUMENTI
APPLICATIVI E PULIZIA
DEGLI ATTREZZI**

Rullo a pelo corto/raso, pennello con setola sintetica

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

**APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO**

Dopo 4 – 6 ore dall'applicazione del Ciclo risanante THERMO ACTIVE, Applicare almeno due mani di pittura THERMO ACTIVE

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

**CONDIZIONI DI
APPLICAZIONE**

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

AVVERTENZE

**CLASSIFICAZIONE COV
(2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per THERMO ACTIVE (cat. A/a): 30 g/L (2010). THERMO ACTIVE contiene al massimo 30 g/L di COV.

**PRECAUZIONI DI
SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

**INCOMPATIBILITA'
CONOSCIUTE**

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Colore	Bianco e colorabile a tintometro (con la mazzetta COLOR EMOTION TINTE PASTELLO)	
Resa teorica per mano	5÷7 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Diluizione	Pennello: Max 15% con acqua Rullo: Max 10% con acqua	
Secco al tatto	max 0,5 h	
Secco in profondità	max 12 h	
Sovraverniciabilità	12 h	
Vita di stoccaggio	18 mesi	UNI 10154

Peso specifico	0,95÷1,02 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	7000÷11000 cps	ASTM D 2196

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Rapporto di contrasto	Classe 2	ISO 6504-3
Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524
Brillantezza	<5 Molto opaco	ISO 2813

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it

