



SMALTI

MANOANTICA FORMULA GEL

DESCRIZIONE	Smalto antiruggine antichizzante per ferro in formula gel, disponibile nella versione grana fine e grana grossa.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Contiene ossido di ferro micaceo• Resistente agli agenti atmosferici• Pronto all'uso, non cola• Decora e protegge
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per MANOANTICA GEL (cat. A/i): 500 g/L (2010). MANOANTICA GEL contiene al massimo 500 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	FERRO NUOVO Asportare meccanicamente eventuali tracce di ruggine o calamina. Pulire e sgrassare la superficie con un panno imbevuto all' acetone. FERRO GIÀ VERNICIATO Eliminare precedenti vernici in fase di distacco e ruggine, carteggiando meticolosamente la superficie d'intervento. Pulire e sgrassare la superficie con un panno imbevuto con acetone.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicare 2 mani di MANOANTICA GEL , attendere almeno 24 ore prima della seconda mano. In esterno, per aumentare il potere anticorrosivo si consiglia l'applicazione preventiva di una mano di MINIOMAX ANTIRUGGINE A SOLVENTE . <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 2 h• Secco in profondità: max 12 h• Sovraverniciabilità: dopo 24 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
AVVERTENZE	Se agitato è necessario attendere (circa 15 minuti) per riportare il prodotto allo stato gel.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con solvente subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di smalto antiruggine antichizzante opaco a base di resine alchidiche in fase solvente, tipo MANOANTICA GEL , applicato su ferro e/o supporti difficili, in interno ed esterno, previo trattamento del supporto con fondo idoneo, al prezzo di €/m ² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.



SMALTI

MANOANTICA FORMULA GEL

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Effetto micaceo
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,335 g/ml
Viscosità		Tixotropico
Resa teorica per mano	ISO 7254	10÷12 m ² /L
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	Min. 50 micron per mano
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	>21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interno/Esterno
Legante		Alchidico
Colori		Tinte di cartella e colori realizzabili con il sistema tintometrico
Diluyente		Non diluire
Applicazione a rullo (specifico per smalti a solvente) % in volume		pronto all'uso
Applicazione a pennello (setola naturale) % in volume		pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it