



FONDI E ANTIRUGGINI

KORMAX

DESCRIZIONE	Antiruggine acrilica all'acqua ad elevato potere anticorrosivo
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	• Effetto barriera contro la ruggine e la corrosione del ferro. • Specifica come fondo antiruggine sul ferro. • Facile applicazione • Essicca rapidamente • Elevata adesione
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per KORMAX (cat. A/i): 140 g/L (2010). KORMAX contiene al massimo 140 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	FERRO NUOVO Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio. Pulire la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone. SUPERFICI GIÀ VERNICATE Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento Asportare eventuali strati sfoglianti. Pulire e sgrassare la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone. SUPPORTI DIFFICILI- (Lamiera zincata, alluminio) Grattare energicamente la superficie in modo da garantire il grip necessario, avvalendosi a seconda dei casi di: cartavetro; smerigliatrice elettrica; sabbiatrice; Pulire e sgrassare la superficie avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicazione di 2 mani di KORMAX , stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano. • Secco al tatto: max÷1 h • Secco in profondità: max 12 h • Sovraverniciabilità: 4 h;
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. • Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C • Umidità relativa dell'ambiente: <75% • Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
CONSIGLI PRATICI	• In presenza di manufatti in ferro nuovi, per un miglior ancoraggio ed una maggiore durata del ciclo di verniciatura nel tempo, si consiglia di lasciare arrugginire la superficie per favorire il distacco della calamina • Fare attenzione a ricoprire perfettamente le superfici da pitturare, senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti. Da questi punti inizierebbe un rapido deterioramento del film e del supporto. • Si consiglia di applicare il prodotto a pennello, preferibilmente nell'applicazione della prima mano.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. • Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di fondo/antiruggine a base di resine acriliche in fase acquosa, tipo KORMAX , applicato su metallo e/o legno, previo idoneo trattamento del supporto, al prezzo di €/m ² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.



FONDI E ANTIRUGGINI

KORMAX

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura	UNI EN ISO 2813	Satinato 10÷20 gloss
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	12÷13 m ² /L
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,150 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4000 cps
Contenuto solidi % in peso	ISO 3251	47 ÷ 52
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	40 ÷ 50. micron per mano
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni/Esterni
Colori		Bianco, Grigio e colori realizzabili con il sistema tintometrico
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		pronto all'uso, eventualmente diluire al max 5% - 10%
Applicazione a pennello % in volume		pronto all'uso, eventualmente diluire al max 5% - 10%
Applicazione a spruzzo % in volume		la preparazione è in funzione della macchina erogatrice.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it