



SMALTI A SOLVENTE

RAPIDOIL

DESCRIZIONE	Smalto lucido per interni ed esterni, per superfici in ferro e in legno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">Buon potere coprenteBuona resistenza agli agenti atmosferici e alla luce
SISTEMA TINTOMETRICO	RAPIDOIL è disponibile bianco e nei colori di cartella. RAPIDOIL è colorabile a tintometro.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B4.A.0.B.0.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per RAPIDOIL (cat. A/d): 300 g/L (2010). RAPIDOIL contiene al massimo 300 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<p>FERRO NUOVO:</p> <ul style="list-style-type: none">Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio.Pulire la superficie avvalendosi di un panno imbevuto con acetone.Applicare due mani di fondo antiruggine MINIOMAX ANTIRUGGINE A SOLVENTE. <p>SUPERFICI GIÀ VERNICATE:</p> <ul style="list-style-type: none">Carteggiare meticolosamente la superficie d'interventoAsportare eventuali strati sfoglianti.Pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.Applicare preventivamente una mano di fondo antiruggine MINIOMAX antiruggine a solvente <p>LEGNO A VISTA NUOVO</p> <ul style="list-style-type: none">Applicare una mano di impregnante a solvente incolore ACTIVE impregnante a solventeLevigare con carta abrasiva il pelo del legno e pulire con panno umido la superficie. <p>LEGNO A COPRIRE</p> <ul style="list-style-type: none">Carteggiare leggermente la superficie e ripulire con panno umido.Applicare almeno 2 mani di fondo per legno BIANCOMAX intervallate da leggera carteggiatura.Pulire con panno umido la superficie prima della verniciatura.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicazione di 2 mani di RAPIDOIL, stendere bene il prodotto, a seguire effettuare una leggera carteggiata tra la prima e la seconda mano.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°CUmidità relativa dell'ambiente: <75%Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con solvente subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali



SMALTI A SOLVENTE

RAPIDOIL**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di smalto RAPIDOIL a base di resine alchidiche in fase solvente, tipo RAPIDOIL, applicato su metallo e legno in interno, previo trattamento del supporto con fondo idoneo, al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura GLOSS	UNI EN ISO 2813	Brillante >90
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,120 g/ml
Viscosità ISO Ø 8	ISO 2431	ca. 30 s
Resa teorica per mano	ISO 7254	13÷16 m ² /L
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷35 micron per mano
Punto di Infiammabilità	UNI 8909	> 21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Legante		Alchidico
Fuori Polvere		Max 1 h
Secco al tatto		5 h
Secco in profondità		Max 24 h
Sovraverniciabilità		Dopo 24 h
Superficie di applicazione		Interni / Esterni
Colori		Bianco + colori di cartella + colori realizzabili con sistema tintometrico.
Pulizia attrezzi		Con solvente
Applicazione a spruzzo		In funzione della macchina erogatrice, consultare il fornitore per la regolazione
Applicazione a rullo		Pronto all'uso
Applicazione a pennello		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia S.p.A. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lun - giov. 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30



Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it