


Idropitture

MAX A+

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura murale superlavabile ad elevatissima copertura, opacità e riempimento, con legante vinilico.

- Bianco opaco, luminoso antiriflesso,
- Maschera le imperfezioni del muro;
- Copertura aumentata;
- Resiste a lungo e respinge la polvere;
- Fissa e stabilizza il supporto;
- Non richiede fissativo su cartongesso
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Può contribuire al punteggio finale degli edifici che applicano gli standard LEED versione 4.1 (vedi sezione dedicata)



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Cartongesso, gesso, intonaci, vecchie pitture

Posa in opera

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOCASACOLOR.

Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo MAXFIX ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua in funzione dello strumento utilizzato:

10% in volume per applicazioni a rullo (max 5% per tinte forti)

20% in volume per applicazioni a pennello (max 10% per tinte forti)

Vedi tabella per applicazioni a spruzzo

STRUMENTI APPLICATIVI

Rullo, pennello e spruzzo

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare in almeno due mani, con lo strumento prescelto, dopo 4-6 ore dall'eventuale applicazione del fissativo.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore GRACO

Metrature contenute (singola stanza/parete)

Ugello FF LP

Ugello 414

Diluizione 15%

Pressione 95-100 bar

Grandi metrature (> stanza)

Ugello LP

Ugello 517

Diluizione 15%

Pressione 100-120 bar



Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore WAGNER

Macchina di riferimento SF23 pro, pistola Vector pro

Ugello Hea Pro Tip 417

Diluizione 10%

Pressione 100-120 bar

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

Avvertenze**CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per MAX A+(cat. A/a): 30 g/L (2010).

MAX A+ contiene al massimo 10 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto

- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Molto opaco	
Colore	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	13÷15 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Secco al tatto	max 1 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	4÷6 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75-5-14 l	

Peso specifico	ca. 1,485 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	ca. 7000 cps	ASTM D 2196
Rapporto di contrasto	98,5 - ottimo	UNI 11272
Presa di sporco ΔL	< 15 (Media)	UNI 10792
Resistenza all'abrasione a umido	>10000	UNI 10560
Permeabilità al vapore	V1	ISO 7783-2

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Rapporto di contrasto	Classe 1 ad una resa di 7 m ² /L	ISO 6504-3
Resa Kubelka - Munk	10 m ² /L	ISO 6504-1
Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Brillantezza Gloss	1,8 Dead Matt	ISO2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

Sezione LEED

Il Prodotto MAX A+ può contribuire al punteggio finale degli edifici che applicano gli standard LEED versione 4.1, contribuendo per i seguenti crediti:

**MR Building Product Disclosure and Optimizations:
Environmental Product Declaration**

EPD Tipo	Program Operator	Numero
Standard	EPD International AB	S-P-05933

**MR Building Product Disclosure and Optimizations:
Material Ingredient Optimization**

Material Ingredient Optimization	Dichiarazione
International Alternative Compliance Path - Reach Optimization	Sostanze SVHC < 100 ppm

**EQ Indoor Environmental Quality:
Low Emitting Material**

VOC Content				VOC Emission		
Regulation	Products Category	Limit	Value	Regulation	TVOC 28 days	Voluntary labels
EU Decopaint Directive 2004/42/CE	Interior Matt walls and celings	30 g/l	4.2 g/l	AgBB testing and Evaluation scheme	<1000 ug/m ³	French Regulation - IAQ

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di idropittura superlavabile per interni altamente riempitiva, ideale per supporti in cartongesso "**Max A+**" a base di resine viniliche, con Formula A+, con finitura extra opaca, lavabilità in classe 2 secondo ISO 11998, gloss <5 secondo ISO 2813, previa diluizione con acqua e con una resa indicativa di 13-15 m²/l per mano. Data in opera su superfici verticali, rette o curve, applicato a pennello o a rullo previa pulitura, spolveratura, idoneo primer e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it