



FONDI PER INTERNI/ESTERNI

MAXFONDO PG

DESCRIZIONE

Fondo murale ad elevatissima copertura, opacità e riempimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alto potere riempitivo e mascherante

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissanti
Valore limite UE di COV per MAXFONDO PG (cat. A/h): 30 g/L (2010). MAXFONDO PG contiene al massimo 30 g/L di COV

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI MURALI MAI DIPINTE
(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso)
Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente MAXFONDO PG

SUPERFICI MURALI DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.
Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di fissativo acrilico e attendere 6/12 ore.

SUPERFICI MURALI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI
Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

RASATURE ARMATE
Attendere l'avvenuta stagionatura dello strato di rasatura armata

CONSIGLI PRATICI

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
- temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
- temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
- umidità del supporto: < 10 di U.R

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



PITTURE PER INTERNI

MAXFONDO PG

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,47 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4000 CPS
Punto di infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Resa teorica per mano	ISO 7254	7 ÷ 9 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto.
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto		Max 1 h
Secco in profondità		Max 24 h
Sovraverniciabilità		4 ÷ 6 h
Superficie di applicazione		Interno/Esterno
Colori		Bianco, e colori realizzabili con il sistema tintometrico
Legante		Acrilstiremico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		5-10%
Applicazione a pennello % in volume		5-10%
Applicazione a spruzzo ed airless % in volume		5-10%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.