

Idropitture

TERMICA PLUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura murale termica traspirante anticondensa alle microsfere di vetro e aerogel.

- Tecnologia Aerogel
- Particolarmente indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.
- L'efficace azione isolante riduce sensibilmente i fenomeni di condensa tipica dei muri perimetrali migliorando la vivibilità degli ambienti e riducendo la probabilità che compaiano muffe.
- Efficacia antimuffa testata secondo la normativa **UNI EN 15457**



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Cartongesso, gesso, intonaci, vecchie pitture

Posa in opera

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOCASACOLOR.

Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo MAXFIX ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua in funzione dello strumento utilizzato:

Applicazioni a rullo 10% in volume

Applicazioni a spruzzo 15% in volume

Applicazioni a spruzzo vedi apposita sezione

Il prodotto non garantisce facilità di distensione se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito.

STRUMENTI APPLICATIVI

Rullo – pelo corto/pelo raso

Pennello – setola sintetica

Spruzzo

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare in almeno due mani, con lo strumento prescelto, dopo 4-6 ore dall'eventuale applicazione del fissativo.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore GRACO

Metrature contenute (singola stanza/parete)

Ugello FF LP

Ugello 419 (no FF)

Diluizione 10%

Pressione 130-150 bar

Grandi metrature (> stanza)

Ugello LP

Ugello 519

Diluizione 10%

Pressione 130-150 bar



Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore WAGNER

Macchina di riferimento SF33 pro, pistola Vector pro

Ugello Hea Pro Tip 415

Diluizione 0-5%

Pressione 160-200 bar

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

Avvertenze**CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per TERMICA PLUS (cat. A/a): 30 g/L (2010). TERMICA PLUS contiene al massimo 30 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Molto opaco	
Legante	Acrilico	
Colore	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	5÷7 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Secco al tatto	max 0,5 h	
Secco in profondità	max 12 h	
Sovraverniciabilità	12 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75-5-10 l	

Peso specifico	0,95-1,02 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	7000-11000 cps	ASTM D 2196
Rating antimuffa	0	UNI EN 15457
Presa di Sporco	<9 (Bassa)	UNI 10792
Permeabilità al vapore	V1 (Alta)	ISO 7783-2

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Resa Kubelka Munk	9 m ² /L	ISO 6504-1
Rapporto di contrasto	Classe 2 (a 8 m ² /L)	ISO 6504-3
Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Brillantezza gloss	<5 Dead-matt	ISO 2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di idropittura anticondensa per interni con microsfere di vetro cave e aerogel "**Termica Plus**" con efficacia antimuffa testata secondo la normativa **UNI EN 15457**, a base di resine acriliche, con finitura extra-opaca, gloss 0,8 secondo ISO 2813, previa diluizione con acqua e con una resa indicativa di 5-7 m²/l per mano. Data in opera su superfici verticali, rette o curve, applicato a pennello o a rullo previa pulitura, spolveratura, idoneo primer e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30

 **MaxMeyer**
Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it