

Fondi**ULTRAMAX FONDO****CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

Pittura di fondo anticorrosiva con eccezionale aderenza su supporti difficili quali lamiera zincata, alluminio, e PVC rigido, vetro e legno.



- Ideale per supporti difficili;
- Ottima distensione e copertura
- Sovrapplicabile con tutti i tipi di smalto all'acqua.
- Protezione Anticorrosiva - Classe di Corrosione (ISO 12944):
 - Ambiente corrosivo: C3 - Durabilità Alta
 - Ambiente corrosivo: C4 - Durabilità Media
- Rapida Sovraverniciabilità
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free**

*valore teorico, ottenuto mediante valutazione dei dati sperimentali di test accelerati presso i laboratori di Cromology Spa.

**il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)

**DESTINAZIONE**

Interno/Esterno

Posa in opera**PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO****FERRO**

- Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio.
 - Spolverare e pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.
- SUPPORTI DIFFICILI** (Lamiera zincata, alluminio, PVC, Vetro)

- Pulire e sgrassare le superfici con panno imbevuto di acetone
- LEGNO VERGINE**

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito, in presenza di versamenti di resina asportarla con panno imbevuto al solvente.
 - In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; carteggiare ulteriormente le parti stuccate per livellare la superficie;
- SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE**

- Pulire accuratamente la superficie con detergente.
- Eliminare tramite carteggiatura eventuale vernice in fase di distacco.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Pronto all'uso.

Accetta una diluizione massima del 5% con acqua.

La preparazione per l'applicazione a spruzzo è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

STRUMENTI APPLICATIVI

Rullo, pennello e spruzzo.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare una o due mani di prodotto attendendo 8 ore fra la prima e la seconda mano.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.
- Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: <75%
- Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

Avvertenze**CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)**

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.

Valore limite UE di COV per ULTRAMAX FONDO (cat. A/i): 140 g/L (2010).

ULTRAMAX FONDO contiene al massimo 140 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

AVVERTENZE

Non idoneo per legni tannici.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	70-80 gloss - Lucido	
Legante	Acrilico	
Colore	Bianco, Grigio e colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	7 ÷ 9 m ² /l	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso	
Secco al tatto	max 2 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	4 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75-2,5 l	

Peso specifico	ca. 1,34 g/ml	ISO 2811-1
Spessore secco consigliato	50 ÷ 60 micron per mano	ASTM D 1186
Punto d'inflammabilità	Non infiammabile	UNI 8909

Voce di capitolato

Applicazione di fondo a base di resine acriliche, **ULTRAMAX FONDO**, applicato su ferro o supporti difficili, in interno o esterno, previa idonea preparazione del supporto, al prezzo di ___€/m2 _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
www.maxmeyer.it – info@cromology.it