

FLESSCOAT RIALTO PRO

FINITURE PER LA FACCIA
RIVESTIMENTI ACRILICI

SETTEF

Codice scheda SET463433T
Revisione N.03 del 13.02.2026 – Pag. 1 di 6



**Rivestimento acrilico protettivo ad aspetto
rasato rustico medio.
Granulometria 1,5 mm**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rivestimento acrilico protettivo compatto da esterni con speciale protezione antimuffa e antialga

Granulometria 1.5 mm.

- Rivestimento protettivo, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi.
- Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto adeguata resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità ed aderenza notevoli. L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura la stabilità delle tinte anche sui muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed all'intemperie.
- Per le sue caratteristiche, è idoneo ad essere impiegato come rivestimento di finitura su sistemi d'isolamento termico a cappotto (tipo THERMOPHON).
- Mascherante
- Prodotto **marcato CE**, conforme alla normativa **UNI EN 15824**.
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**)
- Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva alla formazione di alghe e funghi.

La tecnologia CRT (Controlled Release Technology) sviluppata dai laboratori Cromology dimostra un'efficacia superiore rispetto alle tecnologie tradizionali. Questo è dovuto al sistema biocida incapsulato, calibrato specificamente per ciascuna formulazione. Di conseguenza, i nostri prodotti offrono una maggiore resistenza all'attacco di muffe e alghe, confermata da test condotti secondo le certificazioni EN15457 e EN15458.

DESTINAZIONE

Esterno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate
- Utilizzato come rivestimento di finitura nei sistemi di isolamento termico a cappotto della linea Thermophon.

Classificazione UNI EN 1062-1

E5 S4 V2 W3 A0 C0

Classificazione UNI EN 15824

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco.



POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPERFICI MURALI NUOVE, STAGIONATE, OMOGENEE, FINITE A CIVILE:

1. Valutare il livello di adesione delle malte presenti in termini di delaminazione e l'eventuale presenza di fessure da ritiro, procedendo mediante eventuale ripristino;
2. Ripulire accuratamente le superfici, asportando ogni traccia di polvere o di parti in fase di distacco;
3. Controllare che il supporto sia opportunamente stagionato;
4. Applicare una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL ACRYL O IMPRIMEL AC 100 ed attendere 24 ore.

SUPERFICI MURALI CEMENTIZIE, DI MALTA BASTARDA, GIA' RIVESTITE O PARZIALMENTE DEGRADATE:

- **Vecchie pitture:** asportare ogni traccia di sporco, parti non perfettamente adese a supporto ed eventuali efflorescenze.
- **Vecchi rivestimenti:** valutarne il livello di adesione con eventuale locale rimozione e rappezzo mediante medesimo prodotto o similare con conseguente idropulizia.

In presenza di muffe effettuare un trattamento specifico con la soluzione antimuffa SOLUZIONE RISANANTE.

Eseguire eventuali stuccature fino a 5 mm con rasante BONDING 05 (BIANCO o GRIGIO), previo consolidamento della parte con ISOFLESS MV e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni.

Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente: Se necessario rasare l'intera superficie con rasante BONDING 05 (BIANCO o GRIGIO), finirlo a civile e lasciare stagionare.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e stagionato ed applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua IMPRIMEL ACRYL o AC 100 o a solvente ISOLFLESS MV ed attendere 24 ore.

REALIZZAZIONE DELLA FINITURA PER LA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO:

Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL ACRYL o AC 100 ed attendere 24 ore.

Preventivamente, in presenza di muffe, effettuare un trattamento specifico con la soluzione antimuffa SOLUZIONE RISANANTE.

Procedere con l'applicazione di una mano di fondo FONDFIX PLUS.

ESECUZIONE DI UN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO:

FLESSCOAT RIALTO PRO

FINITURE PER LA FACCIATA
RIVESTIMENTI ACRILICI

SETTEF

Codice scheda SET463433T
Revisione N.03 del 13.02.2026 – Pag. 3 di 6



Dopo l'avvenuta stagionatura dello strato rasante, su superficie liscia e planare, procedere con l'applicazione di una mano di fondo FONDFIX PLUS.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.
Mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Regolazioni per applicazioni a spruzzo

Macchina Graco T MAX 6912 TEXSPRAY con compressore esterno ad aria compressa. 	Ugello tondo da 8 mm Disco finitura 4 mm Pressione/portata 5% Aria da compressore esterno 3 bar
Macchina Wagner PC1030 	Ugello: Decorative Nozzle Dimensione Ugello: 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Diluizione: Pronto all'uso Pressione Aria In erogazione: 3.5 bar Pressione Prodotto: 8 bar Velocità della coclea: 2.5 giri Diametro e lunghezza tubo: 10m/DN25

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Frattazzo in acciaio inox per stendere
- Frattazzo di plastica per rifinire

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Stendere FLESSCOAT RIALTO PRO in una sola mano con frattazzo di acciaio inox.

Rifinire con frattazzo di plastica.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.
- Applicare su fondi omogenei e planari, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o dei giunti tecnici se presenti.
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.
- Non applicare su supporti con umidità di risalita.

FLESSCOAT RIALTO PRO

**FINITURE PER LA FACCIATA
RIVESTIMENTI ACRILICI**

SETTEF

Codice scheda SET463433T
Revisione N.03 del 13.02.2026 – Pag. 4 di 6



- Gli intonaci nuovi saranno lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane, fino al termine del processo di carbonatazione, lo stesso avverrà per eventuali rappezzi realizzati.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
- Applicare sulla stessa facciata un unico lotto o richiedere la continuazione di partita.
- Prevedere una miscelazione in cantiere con frusta ad immersione per 2/3 minuti, prestando particolare attenzione alle colorazioni da base neutra.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE di COV per FLESSCOAT RIALTO PRO (cat. A/c): 40 g/L (2010). FLESSCOAT RIALTO PRO contiene al massimo 40 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e/o da fonti di calore diretto.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8– 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (+5°C / +35°C; U.R. max. 75%).

Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

FLESSCOAT RIALTO PRO

FINITURE PER LA FACCIATA
RIVESTIMENTI ACRILICI

SETTEF

Codice scheda SET463433T
Revisione N.03 del 13.02.2026 – Pag. 5 di 6



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Opaco	
Granulometria	1.5 mm	ISO 787-7
Legante	Acrilico	
Colore	Bianco e selezione di colori realizzabili con il sistema tintometrico	
Consumo teorico	2,3 ÷ 2,5 kg/m ²	
Diluizione	Pronto all'uso	
Secco in profondità	24 h	
Sovraverniciabilità	24 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Confezionamento	25 kg	

Peso specifico	1,85 ÷ 1,95 kg/L	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	50000 ÷ 60000 Pastoso	ASTM D 2196
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile	UNI 8909
Spessore secco consigliato	1.5 mm	ASTM D 1186

NORMATIVA CE EN 15824

Permeabilità al vapore (Classe)	V2	EN ISO 7783-2
Assorbimento d'acqua (Classe)	W3	EN 1062-3
Adesione (>0.3 MPa)	3,0	EN 1542
Durabilità (>0.3 MPa)	2,8	EN 13687-3
Conducibilità termica p=90%	0,93 W/m*K	EN 1745:2002 Prospetto A12
Reazione al fuoco	Euroclasse A2-s1, d0	EN 13501-1

FLESSCOAT RIALTO PRO

FINITURE PER LA FACCIATA
RIVESTIMENTI ACRILICI

SETTEF

Codice scheda SET463433T
Revisione N.03 del 13.02.2026 – Pag. 6 di 6



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento fibrato ad aspetto rasato rustico medio **"Flesscoat Rialto Pro"** con granulometria pari a 1,5 mm, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, fibre, farine e graniglie di marmo con permeabilità al vapore acqueo ed idrorepellenza in classi V2-W3 secondo UNI EN 1062 e conforme alla norma UNI EN 15824, conforme ai criteri **CAM**, da applicare su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi a superficie compatta, uniforme e piana, caratterizzato da elevata aderenza al supporto, ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, elevata stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie e con speciali preservanti del film che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi, pronto uso e con una resa indicativa pari a 2,3-2,5 Kg/m². Dato in opera su superfici verticali, rette o curve, applicato con spatola in acciaio inox e rifinito con spatola di plastica previa pulitura, spolveratura, idoneo primer e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it