

## IDROPITTURA LAVABILE A BASE DI RESINE ACRILICHE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**DESCRIZIONE** Idropittura murale lavabile a base di resine acriliche

- CARATTERISTICHE**
- Alta opacità;
  - Antigoccia;
  - Buona copertura;
  - Buon potere mascherante;
  - Per interni

Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea perché: contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico e dei rifiuti.

Formula A+, Certificazione Ecolabel

Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto 06/08/2022 Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.



\*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di

- DESTINAZIONE**
- Pareti mai dipinte
  - Pareti dipinte con pitture a tempera
  - Pareti dipinte con idropitture lavabili

- COLORI**
- EXTRASETTEF è disponibile nei colori della collezione SETTEF "Colorplan 1188"

- CLASSIFICAZIONE UNI 8681**
- B.4. C.O.A.2.FB
  - Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, stirolo-acrilica.

- CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)**
- Pitture opache per pareti e soffitti interni.
  - Valore limite UE di COV per EXTRASETTEF (cat. A/a): 30 g/L (2010). EXTRASETTEF contiene al massimo 10 g/L di COV

- CONFEZIONAMENTO**
- EXTRASETTEF è disponibile nel formato da 14 e 5 L

### ALTRI DATI TECNICI

## PITTURE MURALI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	Molto Opaco	
Massa volumica g/ml	1,550 ÷ 1,600	ISO 2811-1
Viscosità cps	10000 ÷ 18000	ASTM D 2196
Lavabilità N° colpi spazzola	>3000	UNI 10560
Spessore secco consigliato micron per mano	40 ÷ 60	ASTM D 1186
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco in profondità h	Max 12	
Sovraverniciabilità h	4 ÷ 8	

## NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Rapporto di contrasto	96,2 Buono	UNI 11271
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> /L	13÷15	ISO 7254
Lavabilità N° colpi spazzola	>3000	UNI 10560
Presa di Sporco ΔL	< 14,2 media	UNI 10792
Brillantezza gloss	2,1 Molto Opaco	UNI 9389

## NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Lavabilità	Classe 2	ISO 11998
Resa Kubelka-Munk m <sup>2</sup> /L	12	ISO 6504-1
Brillantezza gloss	2,1 Dead-Matt	ISO 2813
Finezza di Macinazione	Fine	ISO 1524

## CICLO APPLICATIVO

**DILUIZIONE** Diluire con acqua.

- Applicazione a rullo % in volume: 20-30%
- Applicazione a pennello % in volume: 20-30%

- Applicazione a spruzzo ed airless 30-40% in volume

**STRUMENTI DI APPLICAZIONE** Pennello, rullo, spruzzo ed airless

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
<b>Pareti mai dipinte</b>	intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...) Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL AC 100, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di EXTRASETTEF	Applicare EXTRASETTEF con pennello rullo o a spruzzo.
<b>Pareti dipinte con pitture a tempera</b>	Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con stucco, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura isolare tutta la superficie con fissativo acrilico IMPRIMEL AC 100, quindi dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di EXTRASETTEF	
<b>Pareti dipinte con idropitture lavabili</b>	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di fissativo acrilico IMPRIMEL AC 100 dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di EXTRASETTEF	

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI** Con acqua, subito dopo l'uso.

- AVVERTENZE**
- In caso di supporti molto assorbenti, applicare almeno due mani di fissativo acrilico (tipo Fissativo Acrilico 101) al massimo della diluizione.
  - Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;  
umidità relativa dell'ambiente : < 80%;  
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;  
umidità del supporto : < 10 di U.R.
  - Nel caso occorra procedere a sovrapposizione (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l' uniformità del colore risulta essere

massima.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di EXTRASETTEF con un consumo medio di \_\_\_\_\_ Lt/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup>. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.**

SETTEF è un marchio  
**Cromology Italia Spa**  
Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) Italy  
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977  
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30