

## FONDO UNIFORMANTE PH CHE PROTEGGE LA FINITURA DALL'ALCALINITÀ DEL SUPPORTO E DALLA COMPARSA DI EFFLORESCENZE SALINE.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**DESCRIZIONE** Fondo riempitivo uniformante base di resine acriliche. Particolarmente indicato per superfici con elevata alcalinità, come supporti non completamente maturati, protegge la finitura dall'alcalinità del supporto e dalla fioritura di efflorescenze.

**CARATTERISTICHE**

- Elevato potere riempitivo;
- Uniformante pH, protegge la finitura dall'alcalinità del supporto
- Buona resistenza all'efflorescenza

**DESTINAZIONE**

- Superfici murali interne ed esterne.
- Superfici murali nuove, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

**COLORI**

- FOND RAPID24 è disponibile nel colore bianco, colorabile a sistema tintometrico. Per garantire le prestazioni ottimali può essere colorato con un massimo di 2% in volume di paste coloranti.

**CLASSIFICAZIONE**

- Primer fissanti

**COV (Direttiva 2004/42/CE)**

- Valore limite UE di COV per FOND RAPID 24. (cat. A/h): 30 g/L (2010).
- FOND RAPID 24 contiene al massimo 30 g/L di COV.

### ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	opaca	
Massa volumica	1,60 ÷ 1,65 kg/L	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield cps	10.000 ÷ 12.000	ASTM D 2196
Consumo indicativo per mano	4,0 ÷ 4,6 m <sup>2</sup> /L	ISO 7254
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Ph	8 ÷ 9	
Secco in profondità h	Max 24	
Sovraverniciabilità	12 h	

### CICLO APPLICATIVO

**DILUIZIONE** Pennello: pronto all'uso, diluibile fino al 10% in funzione del supporto  
Rullo: pronto all'uso.

**STRUMENTI DI APPLICAZIONE** Pennello con setola sintetica, rullo a pelo medio

Preparazione del supporto	Applicazione
Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture dovranno essere coese e ben aderenti, in caso contrario dovranno essere completamente asportate.	Applicare FOND RAPID24 a pennello o rullo; per ottenere una distribuzione ottimale degli inerti, il rullo dovrà essere sempre mantenuto ben carico di prodotto; in funzione dello stato del supporto e delle prestazioni richieste applicare una o più mani distanziate di almeno 12 ore (per la protezione dalle efflorescenze sono necessarie almeno due mani). Attendere 24 ore prima di applicare la finitura.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI** Con acqua, subito dopo l'uso.

**AVVERTENZE**

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Conservare al riparo dal gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare il fondo uniformante del pH a base di resine acriliche in fase acquosa, – FOND RAPID24 – fondo intermedio di preparazione ad altissimo riempimento, ideale come strato di preparazione su intonaci e rappezzi di nuova realizzazione non stagionati e per scongiurare la comparsa di efflorescenze saline, a pennello o rullo con un consumo indicativo riferito a due mani, pari a 0,43÷0,50 L/m<sup>2</sup>.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.**

SETTEF è un marchio  
**Cromology Italia Spa**  
Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) Italy  
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977  
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30  
numero.verde@cromology.it