

SETTEF RASOLEVEL

MALTA LIVELLANTE E RASANTE

SETTEF

Codice scheda SET465939T
Revisione N.01 del 10.03.2026 – Pag. 1 di 4



Malta da regolarizzazione e rasante bianco per interno ed esterno, idrofugato e fibrorinforzato. Granulometria 1.2 mm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Malta fibrorinforzata utilizzato per la rasatura di superfici irregolari, quali intonaco e calcestruzzo in interno ed esterno, permette il livellamento posando fino a 40mm di spessore in singola mano con spatola metallica.

Granulometria 1,2 mm.

- Prodotto a base di cemento, calce e carbonato di calcio a granulometria controllata ed additivi specifici.
- Facile da applicare.
- Fibrorinforzato
- Spessore massimo di applicazione 40 mm.
- Rasante specifico per il ripristino di facciate
- Compatibile con tutti i prodotti di finitura della linea SETTEF
- Come rasante universale il prodotto è marcato CE, conforme alla normativa UNI EN 998-1: Malta per scopi generali (GP).

DESTINAZIONE

Superfici murali esterne ed interne

- Rifacimento e Regolarizzazione di intonaci (calce/cemento) preesistenti
- Intonacatura di superfici murali:
 - Mattoni
 - Calcestruzzo
 - Gasbeton
- Rasatura di supporti irregolari e intonaci vecchi (anche verniciati)

Classificazione EN 998-1

Specifiche per malte per opere murarie; parte 1: malte per intonaci interni ed esterni; malta per scopi generali GP; per sistemi di attestazione di conformità 4.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali intonacate, anche già rivestite con finitura.

In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

Asportare ogni traccia di sporco, parti non perfettamente aderenti ed eventuali efflorescenze. In caso di vecchi rivestimenti, rimuovere con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo a solvente uniformante e consolidante ISOLFLES MV.

SETTEF RASOLEVEL

MALTA LIVELLANTE E RASANTE

SETTEF

Codice scheda SET465939T
Revisione N.01 del 10.03.2026 – Pag. 2 di 4



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare accuratamente il contenuto, per ogni sacco da 25 Kg aggiungere circa 5.50 litri di acqua, evitando la formazione di grumi. Attendere 15 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 3-4 ore.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Spatola in acciaio inox.
Rifinito con frattazzo in spugna per ottenere una finitura a civile. Lisciato semplicemente con frattazzo in acciaio per ricevere finiture a spessore.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Realizzazione di rappezzi di intonaco

Applicare una mano di SETTEF RASOLEVEL con frattazzo inox sulla superficie da livellare in uno spessore di 30÷40 mm. In caso di superfici ampie applicare in più mani.

Rasatura:

Applicare una mano di SETTEF RASOLEVEL con frattazzo inox sulla superficie da livellare in uno spessore di 4÷5 mm per mano. Eventualmente ripassare ulteriori mani dove sia necessario e al termine della stesura lavorare con frattazzo di spugna.

Rasatura armata:

Applicare una prima mano di SETTEF RASOLEVEL annegare nel prodotto ancora fresco lo strato di rete sintetica. Attese le prime 24 ore procedere con l'applicazione del secondo strato di malta, avendo cura di ricoprire perfettamente la rete interposta. Dove necessario rifinire con frattazzo in spugna.

Per la posa dei prodotti di finitura SETTEF attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione.
- L'umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di stagionatura.
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.
- Non applicare su supporti esposti al gelo in un lasso di tempo inferiore alle 48÷72 ore.
- Non superare lo spessore consigliato.
- Conservare in ambiente con umidità relativa inferiore al 60%.

SETTEF RASOLEVEL

MALTA LIVELLANTE E RASANTE

SETTEF

Codice scheda SET465939T
Revisione N.01 del 10.03.2026 – Pag. 3 di 4



INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Supporti in gesso, verniciati o contenenti sali.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

AVVERTENZE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I sacchi vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare il medico.
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

AVVERTENZE

- Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.
- Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti.
- Contiene cemento.
- I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.
- In caso di utilizzo su supporti in Gasbeton con alte temperature inumidire il supporto prima di procedere all'applicazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Polvere	
Granulometria	1.2 mm	ISO 787-7
Legante	Cemento	
Colore	Bianca	
Consumo teorico per mano	1,6 kg/m ² per mm di spessore	
Diluizione	22% in peso con acqua	
Sovrapplicazione	7 giorni pitture 14 giorni rivestimenti	
Vita di stoccaggio	12 mesi	UNI 10154
Confezionamento	25 kg	

SETTEF RASOLEVEL

MALTA LIVELLANTE E RASANTE

SETTEF

Codice scheda SET465939T
Revisione N.01 del 10.03.2026 – Pag. 4 di 4



Peso specifico malta indurita	1300 kg/m ³	
Resistenza a compressione	>6 N/mm ² – dopo 28giorni	EN 1015-11

Resistenza a compressione	CS IV	EN 1015-11
Adesione al calcestruzzo – modulo di rottura	>0.50 N/mm ² - FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua per capillarità (Classe)	W _{c1}	EN 1015-18
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	15	EN 1015-19
Conducibilità termica p=50%	0,45 W/m*K	EN 1745:2002 Prospetto A12
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SETTEF RASOLEVEL malta premiscelata fibrorinforzata, ad alta adesione idonea per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino da 3 a 40 mm su intonaci vecchi, rivestimenti plastici, supporti in calcestruzzo e muratura. Rasante per il rifacimento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità di tipo GP CSIV W0, secondo EN 998-1, per interventi di restauro e livellamento. Per applicazioni manuali e a macchina, da diluire con acqua al 22% in peso e con un consumo teorico, per 1,6 Kg/m² per 1 mm di spessore circa. Dato in opera su superfici verticali rette o curve, con spatola in acciaio e rifinito con frettazzo di spugna, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it