

CON-TATTO

SPECIALTIES



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione

CON-TATTO è uno smalto murale all'acqua, batteriostatico, a finitura vellutata, certificato (HACCP, A+), per la decorazione di ambienti eleganti e sofisticati.

Destinazione d'uso

In Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate

Caratteristiche principali



- Smacchiabile e resistente a frequenti lavaggi con acqua e normali detergenti non abrasivi
- Ottimo potere coprente
- Colori luminosi e puliti, altamente decorativi
- Inodore, applicabile in ambienti poco aerati
- Utilizzabile su intonaco, gesso e cartongesso
- Batteriostatico: resiste alla proliferazione dei batteri grazie alla presenza di ioni d'argento
- Questo prodotto contiene i seguenti prodotti biocidi per la protezione del film secco: Cloruro di Argento
- Formula A+
- Risponde ai requisiti del sistema HACCP

Dati tecnici principali

| Informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Resa teorico per mano | ISO 7254 | 12÷14 m ² /L |
| Lavabilità | ISO 11998 | Classe 1 |
| Presa di sporco ΔL | UNI 10792 | <3 molto bassa |

Colori disponibili

Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico

POSA IN OPERA**Diluizione e preparazione del prodotto**

- Applicazione a pennello: Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 10%
- Applicazione a rullo: Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 10%
- Applicazione a spruzzo: Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 20%

Strumenti per l'applicazione

- Pennello: setola sintetica
- Rullo: pelo corto/pelo raso
- Airless (ugello 1,2÷1,5 mm; pressione 2,5 atm)

Preparazione del supporto

PARETI INTERNE

- Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare
- Assicurarci che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente specifico ciclo risanante
- Applicare una mano di fissativo all'acqua opportunamente diluito
- Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di CON-TATTO

Sistema di applicazione

Applicare con rullo, pennello o airless in due mani intervallate da almeno 12 ore.

- Secco al tatto: max 2÷3 h
- Secco in profondità: max 12 h
- Sovraverniciabilità: dopo 12 h

Condizioni di applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35

Incompatibilità conosciute

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni di sicurezza

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, non diluito, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Avvertenze/Consigli Pratici

Si consiglia di verificare il colore dopo la completa essiccazione

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di smalto murale in fase acquosa con formula battereostatica, a finitura vellutata.

A base di resine acriliche – CON-TATTO – del colore prescelto dalla D.L. Pittura con elevata resistenza all'abrasione a umido in Classe 1 secondo ISO 11998. Prodotto igienizzante, batteriostatico con ioni d'argento.

L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer all'acqua.

CON-TATTO si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 12 m²/l.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione (UNI EN 1062-1) G2 E1 S1 V1 W0 A0 C0

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/EC) Pitture opache per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30g/L (2010). CON-TATTO contiene al massimo 30 g/L di COV

Altre informazioni tecniche

| Informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
|---|-------------|--|
| Massa volumica | ISO 2811-1 | 1,27÷1,33 g/ml |
| Viscosità Brookfield | ASTM D 2196 | 6.000÷8.000 cps |
| Spessore secco consigliato | ASTM D 1186 | 30 ÷ 35 micron per mano |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909 | Non infiammabile |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 24 mesi |
| Rapporto di contrasto | UNI 11271 | 97 Buono |
| Resa teorica per mano | ISO 7254 | 12 ÷ 14 m ² \ Lt |
| Lavabilità | UNI 10560 | >30000 colpi spazzola Ottima resistenza al lavaggio |
| Diffusione del vapore d'acqua WDD | UNI 9396 | 113,6 gr/m ² in 24 h Alta |

Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795

**Prestazioni sicure
normativa europea EN
13300**

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Resistenza alla diffusione d'acqua SD (spessore film 100 micron secchi) | UNI 9396 | 0,18 m |
| Brillantezza gloss | UNI 9389 | 10-20 |
| Presa di Sporco ΔL | UNI 10792 | < 3 Molto bassa |
| Rapporto di Contrasto | ISO 6504-3 | N.D |
| Resa Kubelka-Munk | ISO 6504-1 | >8 m ² /Lt |
| Lavabilità | ISO 11998 | Classe 1 |
| Brillantezza gloss | ISO 2813 | 10-20 |
| Finezza di Macinazione | ISO 1524 | Fine |

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

PROFESSIONAL USE ONLY