

OLTRE STYLE

FLOOR SYSTEM

OLTRE

BEYOND BOUNDARIES

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione

STYLE è un rasante in pasta impermeabilizzante, pronto all'uso, appositamente formulato per la finitura decorativa di pareti e pavimenti, anche quelli spesso esposti all'acqua.

Destinazione d'uso

Interno

- Pareti
- Pavimenti

Caratteristiche principali

Prodotto marcato CE
Conforme alla normativa UNI EN 14891: prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi.

- Ottima lavorabilità.
- Ottima adesione e resistenza superficiale
- Elevata flessibilità che permette di sopportare fessurazioni del sottofondo fino a 0,75 mm
- Decorativo

Informazioni tecniche principali

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Resistenza all'usura (sistema con TOP 2K)	SIST-EN 13892 - 3 : 2004 B	≤ 9,0 (A9)
Resistenza allo scivolamento (sistema con TOP 2K)	DIN 51130 : 2004	R 10
Spessore consigliato		1,5 ÷ 2,0 mm
Consumo teorico		1,5 ÷ 2,0 kg/m ²

Dati prestazionali della certificazione CE 14891

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Resistenza a trazione iniziale	EN 14891, test method A.6.2	≥ 0,5 N/mm ²
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua	EN 14891, test method A.6.3	≥ 0,5 N/mm ²
Resistenza a trazione dopo esposizione al calore (+70°C)	EN 14891, test method A.6.5	≥ 0,5 N/mm ²
Resistenza a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	EN 14891, test method A.6.6	NPD
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua di calce	EN 14891, test method A.6.9	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	EN 14891, test method A.7	Nessuna Penetrazione
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua clorurata	EN 14891, test method A.6.7	≥ 0,5 N/mm ²
Capacità di Crack-Bridging in condizioni standard	EN 14891, test method A.8.2	≥ 0,75 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose		Vedi SDS

Colori disponibili

Bianco e colori di cartella

POSA IN OPERA

Preparazione del prodotto

Prima della sua applicazione, mescolare accuratamente con frusta meccanica.

Strumenti per l'applicazione

Frattazzo in acciaio.
Frattazzo in plastica con angoli arrotondati.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti ed esenti da grasso od oli disarmanti, ogni parte incoerente deve essere asportata ed i ripristini dovranno essere eseguiti con malte compatibili con l'esistente e lasciate stagionare opportunamente.

Sistema di applicazione

Applicare con frattazzo 2 o 3 mani di STYLE eseguendo movimenti semi-circolari casuali; nel caso si desideri compattare e lisciare la superficie, compiere i movimenti con il frattazzo il più possibile in un'unica direzione

(i cambi di direzione della spatola possono dar luogo a cambiamenti della "texture" e rendere la superficie più ruvida).

Carteggiare tra la prima e la seconda mano con carta abrasiva P150 o P200, è sconsigliabile carteggiare tra la seconda e terza mano.

Per ogni altra informazione applicativa o accorgimento tecnico, fare riferimento al Manuale Tecnico del Sistema Decorativo "Oltre".

- Secco al tatto: 45 minuti
- Sovra applicabilità: almeno 2 h

Condizioni di applicazione

- Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto
- Non applicare su supporti esposti al gelo
- Umidità relativa non deve essere superiore al 75%
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

Incompatibilità conosciute

Non adatto su supporti interessati da umidità di risalita o supporti sommersi (piscine, cisterne ecc...).

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo, TEME IL GELO!
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +25°C

Avvertenze

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +25°C

ALTRE INFORMAZIONI**Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture per effetti decorativi.
Valore limite UE di COV per STYLE (cat. A/I): 200 g/L (2010).
STYLE contiene al massimo 200 g/L.

Altre informazioni tecniche

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Aspetto e Finitura		Pasta

Massa Volumica		ca. 1,8 kg/dm ³
Shelf life		Almeno 12 mesi
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di impermeabilizzante elastomerico – **STYLE** – del colore bianco.

L'applicazione si effettua in due o tre mani su supporti precedentemente trattati con primer **BASE** oppure con il rasante impermeabilizzante **BARRIER**, ove necessario.

STYLE si applica a frattazzo in acciaio, con un consumo indicativo pari a circa 1,7 kg/m².

Prezzo in opera pari a € _____ al Mq compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

PROFESSIONAL USE ONLY