PRYMER SE

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI A SOLVENTE

Fissativo uniformante incolore ad elevata penetrazione, a base di resine acriliche in fase solvente

INTERNO ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dopo l'evaporazione dei solventi, si origina un film elastico in grado di arrestare lo sfarinamento e i processi di degrado degli intonaci, favorendo l'adesione e la distribuzione uniforme del prodotto di finitura successiva mente applicato.
- Elevato potere di penetrazione e di ancoraggio.
- Elevata capacità di consolidamento del supporto ed uniformante.
- Applicabile anche in ambienti molto umidi (su supporto asciutto).
- Sovra verniciabile con tutte le finiture a base di resine acriliche.
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi **(CAM)**
-

DESTINAZIONE

INTERNO ed ESTERNO

- INTERNO
  - Pareti mai dipinte
  - Pareti dipinte con pittura a tempera
  - Pareti dipinte con idropitture lavabili
- ESTERNO
  - Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile
  - Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate

COLORI DISPONIBILI

TRASPARENTE

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer Fissanti
Valore limite UE di COV per PRYMER SE (cat. A/h): 750 g/L (2010).
PRYMER SE contiene al massimo 750 g/L di COV.
Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.

POSA IN OPERA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello: Setola Sintetica
- Rullo: Pelo corto

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.
Mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI A SOLVENTE

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.
- Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente
- Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Superfici Nuove	Asportare con la spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente.	Agitare il prodotto e poi procedere all'applicazione di una mano di PRYMER SE. Applicare su fondo perfettamente asciutto
Supporti già verniciati	Rimuovere eventuali pitture o vernici in fase di distacco. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente. In presenza di alghe o muffe, bonificare il supporto con soluzione antimuffa D.V.B.	

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fissativo uniformante e consolidante a solvente "PRYMER SE" a base di resine in solventi organici e additivi plastificanti, rispondente ai requisiti CAM - esterni, adatto all'impiego su intonaci nuovi opportunamente stagionati, intonaci civili di malta cementizia, calce, mal-ta bastarda o equivalente ed elementi prefabbricati cementizi, su superfici murali già dipinte o par-zialmente degradate anche sfarinanti, eventualmente bonificate con idonea soluzione biocida, pronto all'uso e con una resa indicativa a prodotto diluito di 4-6 m²/L. Dato in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo, previa pulitura, spolveratura e quanto altro oc-corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo in opera pari a € _____ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto	Trasparente	EN ISO 2813
Massa volumica	Ca 0.820 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità ISO ∅ 3	Ca 30s	ASTM D 2196

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI A SOLVENTE

Resa teorica per mano	4,0 ÷ 6,0 m^2/L (in funzione dell'assorbimento del supporto)	ISO 7254
Punto di Infiammabilità	>21	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo asciutto e fresco)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco al tatto	Max 1 h	
Secco in profondità	5÷6 h	
Sovraverniciabilità	12÷ 24 h	
Confezionamento	5 - 20 L	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituisco garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia

Numero Verde 800-825161

Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it