



VIEROACRYL RST 1,0

Cod. scheda VIE434356T

Rev. 04– 05.07.2024

Pag. 1 di 4



**RIVESTIMENTO ACRILICO RASATO COMPATTO DA 1,0mm
SPECIALE PROTEZIONE ANTIALGA-ANTIMUFFA**

ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi.
- Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto adeguata resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici.
- L'adozione di pigmenti solidi alla luce e agli alcali assicura la stabilità delle tinte anche sulle facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e alle intemperie.
- La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli.
- Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.
La tecnologia CRT (Controlled Release Technology) sviluppata dai laboratori Cromology dimostra un'efficacia superiore rispetto alle tecnologie tradizionali. Questo è dovuto al sistema biocida incapsulato, calibrato specificamente per ciascuna formulazione. Di conseguenza, i nostri prodotti offrono una maggiore resistenza all'attacco di muffe e alghe, confermata da test condotti secondo le certificazioni EN15457 e EN15458.



DESTINAZIONE

- Rivestimento di finitura per sistemi d'isolamento termico a cappotto VIEROCLIMA.
- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate.

COLORI DISPONIBILI

VIEROACRYL RST 1,0 è disponibile in bianco e secondo i colori proposti nella mazzetta Cromology I Nostri Colori – Esterni.
Prodotto realizzabile, in molteplici tinte, con il sistema tintometrico.

CLASSIFICAZIONE (UNI EN 1062-1)

E5 S3 V2 W3 A0 C0.

CLASSIFICAZIONE (UNI EN 15824)

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE di COV per VIEROACRYL RST 1,0 (cat. A/c): 40 g/L (2010).
VIEROACRYL RST 1,0 contiene al massimo 40 g/L di COV.
Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono



VIEROACRYL RST 1,0

Cod. scheda VIE434356T

Rev. 04– 05.07.2024

Pag. 2 di 4

alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.

POSA IN OPERA

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Rimescolare accuratamente il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Frattazzo inox per stendere il prodotto
- Frattazzo di plastica per rifinirlo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%
- Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita
- Applicare su fondi omogenei, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.
- Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (+5°C / +35°C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.



VIEROACRYL RST 1,0

Cod. scheda VIE434356T

Rev. 04- 05.07.2024

Pag. 3 di 4

SISTEMA D'APPLICAZIONE

SUPPORTI	Preparazione	Primer / Fondo	Finitura
Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile	Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto.	Applicare una mano di PRYMER ACQ o PRYMER PGM ed attendere 24 ore.	
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate	-pitture: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze. -vecchi rivestimenti: sverniciare e lavare la superficie. In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B. Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con ADESAN CPV 22 previo consolidamento della parte con PRYMER SE o PRYMER PGM e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni.	Applicare una mano di PRYMER SE o PRYMER SE PGM ed attendere 24 ore.	Stendere VIEROACRYL RST 1,0 in una sola mano con frattazzo inox. Conguagliare con frattazzo di plastica e prima che inizi a filmare in superficie frattazzarlo con lo stesso attrezzarlo.
Superfici murali con sistema d'isolamento termico a cappotto VIEROCLIMA	Verificare l'avvenuta stagionatura dello strato di rasatura armata.	Applicare una mano di PRYMER ACQ o una mano di PRYMER PGM ed attendere 24 ore.	Stendere VIEROACRYL RST 1,0 in due mani con frattazzo inox. Conguagliare con frattazzo di plastica e prima che inizi a filmare in superficie frattazzarlo con lo stesso attrezzarlo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento protettivo rasato VIEROACRYL RST 1,0 Viero, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi da applicarsi in mano singola con spessore di circa 1,0 mm e consumo di circa 1,8 ÷ 2,0 kg/m².
Adatta all'impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate, fissate con fissativo uniformante consolidante PRYMER ACQ o PRYMER PGM ed eventualmente bonificate con D.V.B. Adatto all'impiego come rivestimento di finitura nella messa in opera di coibentazioni a cappotto. Da applicarsi al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



VIEROACRYL RST 1,0

Cod. scheda VIE434356T

Rev. 04- 05.07.2024

Pag. 4 di 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Opaco	
Massa volumica	1,700 ÷ 1,820 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	55000 ÷ 70000 cps	ASTM D 2196
Consumo teorico per mano	1,8 ÷ 2,0 kg/m ²	
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Permeabilità al vapore	Classe V2	ISO 7783-2
Assorbimento d'acqua	Classe W3	UNI EN 1062-3
Spessore secco consigliato	1,0 mm per mano	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154
Secco in profondità	24 h	
Sovraverniciabilità	Dopo 24 h	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it