GRIP-PLUS

PRODOTTI DI PREPARAZIONE
FONDI RIEMPITIVI PIGMENTATI

Fondo murale d'ancoraggio per supporti difficili

INTERNO ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fondo di connessione acrilico caratterizzato da un'ottima adesione su supporti lisci e non assorbenti come ceramica e gres porcellanato.
- Ottimo potere aggrappante.
- Consente di realizzare un ponte di connessione ruvido ad elevata adesione su supporti lisci e poco assorbenti.
- Contiene sabbie con specifica granulometria in grado di favorire l'adesione di rasanti collanti anche su supporti difficili.
- Rende il supporto ruvido favorendo l'applicazione degli strati successivi.
- È in grado di favorire l'applicazione e l'adesione di rasanti-collanti anche su supporti difficili.
- Applicato sopra guaine bituminose, ha la funzione di bloccare la risalita di oli.
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**).

DESTINAZIONE

INTERNO ED ESTERNO

- Supporti lisci in verticale e non assorbenti
- Ceramica e gres porcellanato
- Piastrelle
- Superfici lisce in verticale in cemento
- Intonaci
- Supporti in legno

COLORI DISPONIBILI

Verde.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer Fissanti
Valore limite UE di COV per GRIP-PLUS (cat. A/h): 30 g/L (2010).
Il prodotto contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.

POSA IN OPERA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Rullo di lana

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Pronto uso – mescolare prima dell'impiego.

Il prodotto non garantisce i livelli prestazionali indicati in Scheda tecnica, facilità di applicazione e distensione se diluito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FONDI RIEMPITIVI PIGMENTATI

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75% ed al 4% per il supporto.
- Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione; anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente.
- Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire l'adesione del prodotto.
- Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
- Non applicare su intonaci a base gesso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

SUPPORTI	Preparazione	Primer	Fondo
Superfici con pastrelle, ceramica o gress	Accertarsi che il supporto sia coeso, non presenti distacchi e che sia stato adeguatamente sgrassato e disinfestato dall'eventuale presenza di alghe e muffe. Il supporto deve essere privo di polvere.	In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con una soluzione antimuffa (tipo soluzione D.V.B.).	Attendere 24 ore dalla stesura del fissativo prima di procedere con l'applicazione di una mano di GRIP-PLUS.
Intonaci o superfici in cemento	In caso di applicazione su cemento, assicurarsi che non vi sia presenza di efflorescenze saline, tracce di olii o grassi e che siano stati realizzati gli eventuali e opportuni ripristini. Eventuali rappezzi eseguiti con prodotti VIERO devono essere lasciati opportunamente stagionare fino al completamento del processo di carbonatazione naturale. Asportare ogni traccia di prodotto sfogliante, non aderente ed eventuali efflorescenze, se necessario sverniciare e lavare la superficie con idropulitrice a vapore.	In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con una soluzione antimuffa (tipo soluzione D.V.B.). Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e consolidare il supporto applicando una mano di primer all'acqua (PRYMER ACQ 100) opportunamente diluito con acqua. In caso di supporti da consolidare o particolarmente assorbenti applicare in alternativa il fissativo a solvente (PRYMER SE).	
Superfici in legno	Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di polvere, rimuovere eventuali parti in fase di distacco e procedere mediante generale pulizia.	----------	
Guaine bituminose	Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di polvere	----------	

GRIP-PLUS

PRODOTTI DI PREPARAZIONE
FONDI RIEMPITIVI PIGMENTATI

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di strato di fondo acrilico per supporti difficili o lisci "**Grip-Plus**" dotato di inerti e promotori di adesione in grado di facilitare l'adesione di collanti/rasanti, conforme ai criteri **CAM** - esterni e adatto all'impiego in interno/esterno su piastrelle, ceramica e gres porcellanato, supporti in legno, intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, superfici già trattate con pitture o rivestimenti, eventualmente bonificate con idonea soluzione biocida, pronto uso ed applicabile a rullo in unica mano con un consumo indicativo pari a 0,22 kg/m². Dato in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Verde opaco	EN ISO 2813
Massa volumica	Ca. 1,38÷1,45 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	19000÷24000 cps	ASTM D 2196
Legante	Acrilico	
Granulometria	0,35mm	
Consumo teorico per mano	0.22 kg/m²	ISO 7254
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo asciutto e fresco)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Sovraverniciabilità	dopo 6 h	
Confezionamento	20 kg	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituisco garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia
Numero Verde 800-825161
Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it