PRYMER ACRYL

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI ALL'ACQUA

Fissativo acrilico concentrato incolore, consolidante e uniformante

INTERNO ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grazie all'elevato potere ancorante migliora l'adesione e l'applicazione delle pitture per esterno. Con solida il supporto in profondità garantendo una maggiore durata nel tempo.
- Alta penetrazione nel supporto
- Uniforma l'assorbimento del supporto
- Migliora l'aderenza della pittura.
- Formula A+ (Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)
- Certificato **Ecolabel**
- Dotato di **EPD** e Conforme al protocollo **LEED**
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**).

DESTINAZIONE

INTERNO ed ESTERNO

- INTERNO
  - Pareti mai dipinte
  - Pareti dipinte con pittura a tempera
  - Pareti dipinte con idropitture lavabili
- ESTERNO
  - Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile
  - Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate

COLORI DISPONIBILI

TRASPARENTE

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer Fissanti
Valore limite UE di COV per PRYMER ACRYL (cat. A/h): 30 g/L (2010).
PRYMER ACRYL contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.

POSA IN OPERA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello: Setola Sintetica
- Rullo: Pelo corto

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.
Mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI ALL'ACQUA

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.
- Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si consiglia di aggiungere all'atto dell'applicazione di PRYMER ACRYL, che è incolore, una piccola quantità di pittura murale. In questo modo si eviterà di lasciare delle aree scoperte
- Il prodotto nasce pronto all'uso ma può essere diluito in funzione dell'assorbimento del supporto e delle necessità di consolidamento dello stesso.
- Per evitare la formazione di chiazze traslucide (vetrificazione del prodotto) in fase di applicazione aumentare la diluizione.
- Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione; anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente
- Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura com-presa tra i +5°C e +35°C.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Superfici Nuove	Asportare con la spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente.	Agitare il prodotto e poi procedere all'applicazione di una mano di PRYMER ACRYL. Applicare su fondo perfettamente asciutto
Supporti già verniciati	Rimuovere eventuali pitture o vernici in fase di distacco. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente. In presenza di alghe o muffe, bonificare il supporto con soluzione antimuffa D.V.B.	

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fissativo ad alto potere uniformante "Prymer Acryl" a base di copolimeri acriliche in fase acquosa, con Formula A+, Certificazione Ecolabel e rispondente ai requisiti CAM, dotato di EPD e conforme al protocollo LEED, adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, superfici già trattate con pitture o rivestimenti, eventualmente bonificate con idonea soluzione biocida, da diluire con acqua con rapporto di 1:4-1:6 in funzione della porosità e dell'assorbimento del supporto e con una resa indica-tiva a prodotto diluito di 15-17 m²/L. Dato in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Prezzo in opera pari a € _____ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto	Liquido leggermente pigmentato	EN ISO 2813
Massa volumica	1,000÷1,030 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	3.000÷5.000 cps	ASTM D 2196
Resa teorica per mano	15,0 ÷ 17,0 m^2/L (in funzione dell'assorbimento del supporto)	ISO 7254
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo asciutto e fresco)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco al tatto	Max 1 h	
Secco in profondità	4÷6 h	
Sovraverniciabilità	4÷ 6 h	
Confezionamento	1 - 5 - 20 L	

SEZIONE LEED

Il Prodotto PRYMER Acryl può contribuire al punteggio finale degli edifici che applicano gli standard LEED versione 4.1, contribuendo per i seguenti crediti:

MR Building Product Disclosure and Optimizations: Enviromental Product Declaration

EPD Tipo	Program Operator	Numero
Standard	EPD International AB	S-P-06027

MR Building Product Disclosure and Optimizations: Material Ingredient Optimization

Material ingredient optimization	Declaration
International Alternative Compliance Path – Reach Optimization	SVHC Substances < 100 ppm

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituisco garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.