




INTERNO
ESTERNO



**COLLANTE-RASANTE IN POLVERE ALLEGERITO PER
SISTEMI DI COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E RASANTE
UNIVERSALE**

**INTERNO
ESTERNO**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Collante in polvere, alleggerito con sfere di vetro espanso riciclato di colore bianco per sistemi di coibentazione a cappotto e rasante universale.

Granulometria 1,2 mm.

- Prodotto a base di leganti minerali, copolimeri acrilici alcali resistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti micronizzati ed additivi specifici.
- Ideale per l'incollaggio e la rasatura armata di pannelli isolanti in EPS, XPS, Lana di Roccia, Poliuretano, Resina Fenolica, Fibra di Legno, Sughero.
- Facile da applicare.
- Contiene Sfere di vetro espanso riciclato.
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- Particolarmente indicato come rasante universale per esterno.
Come rasante universale il prodotto è marcato CE, conforme alla normativa UNI EN 998-1: Malta leggera perintonaci interni/esterni (LW).

DESTINAZIONE

Superfici murali esterne ed interne

- Come rasante universale:
 - Superfici Murali nuove e stagionate
 - Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già verniciate o parzialmente degradate.
- Utilizzato come adesivo e rasante nei sistemi di isolamento termico a cappotto della linea VIEROCLIMA.
Prodotto incluso nei seguenti ETA:
 - Viero clima Wood R (ETA 25/0057)
 - Viero clima Wood SK (ETA 25/0527)

Classificazione EN 998-1

Specifiche per malte per opere murarie; parte 1: malte perintonaci interni ed esterni; malta leggera LW; per sistemi di attestazione di conformità 4.

**INTERNO
ESTERNO**

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

POSA IN OPERA

Superfici in legno

Controllare che il legno sia perfettamente asciutto ed applicare, una mano di FORCE GRIP.

Superfici murali intonacate, anche già rivestite con finitura

In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B.

Asportare ogni traccia di sporco, parti non perfettamente aderenti ed eventuali efflorescenze.

In caso di vecchi rivestimenti, rimuovere con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore.

Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con ADESAN GLASS previo consolidamento della parte con PRYMER SE e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo a solvente uniformante e consolidante PRYMER SE.

Sistema a cappotto

Controllare che il fondo sia coeso, esente da polvere, sporcizia, muffe e non sfarinante. Se necessario intervenire opportunamente.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare accuratamente il contenuto, per ogni sacco da 20 Kg aggiungere circa 5 litri di acqua, evitando la formazione di grumi.

Attendere 15 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 3-4 ore.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Spatola in acciaio inox.

Rifinito con frattazzo in spugna per ottenere una finitura a civile. Lisciato semplicemente con frattazzo in acciaio per ricevere finiture a spessore.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Incollaggio pannelli isolanti:

Applicare con la tecnica del cordolo perimetrale e tre punti centrali, con superficie di incollaggio di almeno il 40% del pannello. L'applicazione del

collante sul retro del pannello a tutta superficie con spatola dentata è consentita su supporti perfettamente planari.

**INTERNO
ESTERNO****Rasatura:**

Applicare una mano di ADESAN GLASS con frattazzo inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo; prima che inizi a filmare, rifinire con frattazzo di spugna per una finitura a civile.

Rasatura armata:

Applicare una prima mano di ADESAN GLASS annegare nel prodotto ancora fresco lo strato di rete sintetica. Attese le prime 24 ore procedere con l'applicazione del secondo strato di malta, avendo cura di ricoprire perfettamente la rete interposta. Rifinire con frattazzo in spugna per ottenere una finitura a civile fino, prima che inizi a filmare.

**CONDIZIONI DI
APPLICAZIONE**

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione.
- L'umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di stagionatura.
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.
- Non applicare su supporti esposti al gelo in un lasso di tempo inferiore alle 48÷72 ore.
- Non superare lo spessore consigliato.
- Conservare in ambiente con umidità relativa inferiore al 60%.

**INCOMPATIBILITA'
CONOSCIUTE**

Supporti in gesso, verniciati o contenenti sali.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

AVVERTENZE**PRECAUZIONI DI
SICUREZZA**

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I sacchi vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare il medico.
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

AVVERTENZE

- Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.
- Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti.
- Contiene cemento.
- I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5%) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.



**INTERNO
ESTERNO**



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Polvere	
Granulometria	1,2 mm	ISO 787-7
Legante	Cemento	
Colore	Bianco	
Consumo teorico per mano	3÷5 kg/m ² per l'incollaggio 1,2 kg/m ² per mm di spessore per rasature armate	
Diluizione	25% in peso con acqua	
Vita di stoccaggio	12 mesi	UNI 10154
Confezionamento	20 kg	

Peso specifico della malta indurita	1150 kg/m ³	EN 1015-10
Peso specifico della malta fresca	1250 kg/m ³	EN 1015-6

Resistenza a compressione	CS II	EN 1015-11
Adesione al calcestruzzo - modulo di rottura	≥ 0.50 N/mm ² - FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua per capillarità (Classe)	W _{c2}	EN 1015-18
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	15	EN 1015-19
Conducibilità termica p=50%	0,24 - 0,27 W/m*K	EN 1745:2002 Prospetto A12
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1



INTERNO
ESTERNO



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di adesivo in polvere per sistemi di coibentazione a cappotto e rasante universale di colore bianco "Adesan Glass" con granulometria pari a 1,2 mm, a base di leganti minerali, copolimeri acrilici alcali resistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti micro-nizzati, sfere di vetro espanso riciclato ed additivi specifici vari da applicare come rasante su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio e superfici già trattate con altri rivestimenti, in una o più mani a seconda dello spessore richiesto.

Il prodotto, marcato CE come rasante universale secondo la normativa UNI EN 998-1: Malta leggera (LW), ha un consumo indicativo pari a 3,0-5,0 Kg/m² per l'incollaggio di pannelli isolanti in sistemi ETICS e pari a 3,6 Kg/m² per rasature con rete e dovrà essere impiegato previa pulitura, spolveratura, consolidamento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it