



ESTERNO



Finitura Cool Roof impermeabilizzante liquida pronta all'uso bianca ad alta riflettanza ed emissività termica, a base di aerogel, multisupporto.

ESTERNO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Finitura Cool Roof impermeabilizzante liquida, ad **alta riflettanza ed emissività termica**, con **aerogel**, multisupporto.

A base di resine acriliche poliuretaniche elastomeriche in emulsione acquosa.

- Riduce il fenomeno dell'**Isola di Calore**:
 - **SRI:108** Indice di Riflessione Solare
 - **SRI a 3 anni:91** Indice di Riflessione Solare invecchiato a 3 anni
 - Riduce sensibilmente la temperatura superficiale della copertura
- Contiene **Aerogel** che conferisce un elevato potere impermeabilizzante
- Permette di sigillare le superfici
- La sua elevata elasticità e durata nel tempo rendono le superfici resistenti all'acqua
- **Multisupporto**: applicabile su cemento, calcestruzzo, fibrocemento, piastrelle, alluminio, lamiera zincata, guaine
- Conforme al credito 7.2 Sito Sostenibile-Effetto Isola di Calore del protocollo di edilizia sostenibile **LEED v4.1**
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**)
- Contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.
La tecnologia **CRT** (Controlled Release Technology) sviluppata dai laboratori Cromology dimostra un'efficacia superiore rispetto alle tecnologie tradizionali. Questo è dovuto al sistema biocida incapsulato, calibrato specificamente per ciascuna formulazione. Di conseguenza, i nostri prodotti offrono una maggiore resistenza all'attacco di muffe e alghe, confermata da test condotti secondo le certificazioni EN15457 e EN15458.

DESTINAZIONE

Esterno.

- Coperture nuove ed esistenti, sia piane che inclinate.
- Superfici in calcestruzzo, massetti cementizi, lastre in fibrocemento, ceramica, rivestimenti lapidei, guaine bituminose, lamiera zincata, acciaio, alluminio e ferro.

CLASSIFICAZIONE EN 1504-2

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo – prodotti e sistemi di protezione superficiale. Sistema di attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco.



ESTERNO



POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Preparare il supporto in funzione della sua natura:

- Alluminio e lamiera zincata: applicare 1 mano di FONDO MULTISUPPORTO all'acqua (*prodotto disponibile nei brand Cromology)
- Calcestruzzo e supporti assorbenti in genere: applicare 1 mano di PRYMER ACQ100
- Vecchie guaine: applicare 1 mano di GRIP-PLUS

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.

Mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello: setola sintetica
- Rullo: pelo corto/pelo raso

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare due o più strati di prodotto sulla superficie utilizzando un pennello o un rullo per superfici piane.

Per evitare tracce di ritocchi, non ripassare sulla finitura durante l'essiccazione.

Fra uno strato e il successivo, lasciare asciugare per almeno 8 ore.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente: < 75%;
- temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE di COV per VIEROREFLEX (cat. A/c): 40 g/L (2010).
VIEROREFLEX contiene al massimo 40 g/L di COV.



ESTERNO



Per una aderenza ottimale il substrato deve essere poroso.

In caso di applicazione diretta su supporto cementizio assicurarsi che questo sia perfettamente stagionato.

Il substrato da impermeabilizzare deve essere asciutto e pulito.

In presenza di un substrato con vernice in cattive condizioni queste dovranno essere rimosse completamente.

In presenza di fondi pitturati in buono stato, carteggiare la superficie per ottenere un grip adeguato, che ne migliorerà l'aderenza.

Non applicare su superfici già impermeabilizzate. Mescolare meticolosamente VIEROREFLEX sciogliendo eventuali accumuli sul fondo. Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Opaco	
Legante	Acrylic poliuretano elastomerico	
Colore	Bianco per finitura Cool Roof colorabile	
Consumo teorico per mano	ca. 0,5 kg/m ² come finitura almeno 1,5 kg/m ² come guaina impermeabilizzante	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso	
Secco in profondità	Max 24 h	
Sovraverniciabilità	Dopo 8 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Confezionamento	20 kg	

Peso specifico	1,28 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	ca. 24000 cps	ASTM D 2196
Presa di sporco ΔL	< 0,5	UNI 10792



ESTERNO



CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Permeabilità al vapore	Classe V2	ISO 7783-2
Assorbimento d'acqua	Classe W3	UNI EN 1062-3
Reazione al fuoco	B – S1, d0	EN 13501-1
	B _{roof} (t2)	EN 13501-5
Solar Reflectance Index (SRI)	108 ± 0,5 %	ASTM E1980-11
Solar Reflectance Index – dopo invecchiamento accelerato secondo la norma ASTM D7897-18	91 ± 0,5 %	ASTM E1980-11
Aderenza per trazione diretta (N/mm ²)	1,14	EN 1542

SEZIONE LEED

Il Prodotto VIEROREFLEX può contribuire al punteggio finale degli edifici che applicano gli standard LEED versione 4.1, contribuendo per i seguenti crediti:

MR Building Product Disclosure and Optimizations: Material Ingredient Optimization

Material ingredient optimization	Declaration
International Alternative Compliance Path – Reach Optimization	SVHC Substances < 100 ppm

SS Site Sustainability Reduction Heat Island Effect: High Reflectance Coverings

	Slope	Starting SRI		Three Years SRI	
		Request	Value	Request	Value
Low slope Covering	≤ 2:12 (15%)	82	108	64	91
High slope covering	> 2:12 (15%)	39	108	32	91



ESTERNO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura cool roof in fase acquosa, con finitura opaca.

A base di resine Acriliche poliuretaniche Elastomeriche. – applicare **VIEROREFLEX** del colore pre-scelto dalla D.L.

Prodotto particolarmente indicato per sigillare le superfici. Grazie alla sua elevata elasticità, crea una resistenza all'acqua duratura nel tempo.

L'applicazione si effettua in due o più mani su superfici correttamente preparate.

VIEROREFLEX si applica a pennello o rullo, con un consumo indicativo di almeno 0,5 kg/m².

Prezzo in opera pari a € _____ al Mq compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it