



INTERNO



Smalto Murale Opaco

INTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VIEROWALL è lo smalto murale opaco ideale per applicazioni su grandi superfici.

- Alto potere coprente
- Classe 1 di lavabilità
- Resistente al lavaggio con acqua e normali detersivi non abrasivi
- Bassa presa di sporco
- Risponde ai requisiti HACCP – Il prodotto è idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2022
- Livello di Emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

DESTINAZIONE

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PARETI INTERNE

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente specifico ciclo risanante

In caso di supporti particolarmente sfarinanti applicare una mano di PRYMER ACQ 100 all'acqua opportunamente diluito.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua



- Applicazione a pennello: Pronto all'uso. Max 10% in volume
- Applicazione a rullo: Pronto all'uso. Max 10% in volume
- Applicazione a spruzzo: vedi tabella

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o diluito eccessivamente.



INTERNO

**Regolazioni per applicazioni a spruzzo**

Macchina Graco <i>Metrature contenute</i> Ugello FF LP		Diluizione: 5% Ugello: 414 Pressione: 100-105 bar
<i>Grandi metrature</i> Ugello LP		Diluizione: 5% Ugello: 517 Pressione: 100-120 bar
Macchina Wagner SF330 Pro Pistola Vecto Pro		Diluizione: 10% Ugello: Hea ProTip 415 Pressione: 100 - 130 bar

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello: setola sintetica
Rullo: Pelo corto/pelo raso
Airless: vedi tabella

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Dopo 4-6 ore dall'applicazione del fissativo, applicare almeno due mani di VIEROWALL.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico



INTERNO



AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per VIEROWALL (cat. A/a): 30 g/L (2010).
VIEROWALL contiene al massimo 30 g/L di COV.

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso



INTERNO



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Gloss <5 Molto opaca	UNI 9389
Colore	Bianco e colori realizzabili con sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	14 ÷ 15 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Secco al tatto	max 0,5 h	
Secco in profondità	10 ÷ 12 h	
Sovraverniciabilità	4 ÷ 6 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	10 L	

Peso specifico	1.32 ÷ 1,38 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	5000 - 8000 cps	ASTM D 2196
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Presenza di sporco ΔL	<3 Molto bassa	UNI 10792
Lavabilità (colpi spazzola)	>30000	UNI 10560

NORMATIVA EN 13300

Lavabilità	Classe 1	ISO 11998
Brillantezza Gloss	< 5 Dead Matt	ISO2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524



INTERNO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di smalto murale all'acqua con finitura opaca.

A base di resine stirolo acriliche – **VIEROWALL** del colore prescelto dalla D.L. Pittura con elevata resistenza all'abrasione a umido in Classe 1 secondo ISO11998, con elevata opacità gloss <5 secondo ISO 2813.

Risponde ai requisiti del sistema HACCP. Idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002

L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo Fissativo Primer ACQ 100.

VIEROWALL si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 15 m²/l.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it