




# CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE

Codice Scheda IMA165763T

Rev 01 del 18-12-2024

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
<b>Descrizione</b>	CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE è uno smalto trasparente, monocomponente all'acqua disponibile nella finitura opaca.		
<b>Destinazione d'uso</b>	Interno <ul style="list-style-type: none"><li>• Legno e derivati del legno.</li></ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnologia ibrida acrilica-poliuretanic</li><li>• Monomano</li><li>• Non sfoglia</li><li>• Antigraffio</li><li>• Finitura opaca</li><li>• Formaldeide Free** (in base ai test sperimentali di laboratorio)</li><li>• Formula A+</li></ul> <div style="text-align: center;"><p>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).</p></div> <p>**il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.</p>		
<b>Dati tecnici principali.</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Opaco
	Resa teorica per mano	ISO 7254	10 ÷ 12 m <sup>2</sup> /lt
	Brillantezza	ISO 2813	Opaco Max 5 Gloss
<b>Colori disponibili</b>	Trasparente		
POSA IN OPERA			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pronto all'uso.</li></ul>		
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello: setola sintetica o naturale</li><li>• Rullo: di spugna</li></ul>		
<b>Preparazione del supporto</b>	Applicare una mano di CHALKY RELOOK del colore che si preferisce. Attendere 6 ore, carteggiare quanto basta per ottenere un effetto shabby chic, rimuovendo parzialmente la mano di smalto ed evidenziando l'eventuale colore sottostante o il legno grezzo.		

# CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE

Codice Scheda IMA165763T

Rev 01 del 18-12-2024

Pag. 2 di 3

<b>Sistema di Applicazione</b>	<p>Per dare maggiore compattezza alle superfici con effetto gesso e rendere la superficie antigraffio, applicare CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE di MaxMeyer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: max 1 h</li><li>• Secco in profondità: max 8 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 4 h</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto o altre sostanze inquinanti.</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	<p>Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nella prima settimana dopo il trattamento, evitare di lavare la superficie. Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e max +35°C.</li><li>• La massima durezza si raggiunge dopo 7 giorni dall'applicazione.</li></ul>

# CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE

Codice Scheda IMA165763T

Rev 01 del 18-12-2024

Pag. 3 di 3

ALTRE INFORMAZIONI			
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE (cat. A/e): 130 g/L (2010). CHALKY RELOOK FINITURA TRASPARENTE contiene al massimo 130 g/L di COV.		
<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,03 g/ml
	Viscosità ISO Ø 6	ISO 2431	ca. 35 s
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	ca. 75 µm
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Contenuto solidi	ISO 3251	ca. 31%
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Acrilico - Poliuretano

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.